CE

PRESTANDADEKLARATION
Nr 30

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Sandwichpanel med X-PIR polyisocyanuratkärna

SP2B 100 X-PIR SP2B 110 X-PIR SP2B 120 X-PIR SP2B 150 X-PIR	SP2E 120 X-PIR SP2E 140 X-PIR SP2E 160 X-PIR SP2E 180 X-PIR SP2E 200 X-PIR
SP2B 100 X-PIR B SP2B 110 X-PIR B SP2B 120 X-PIR B SP2B 150 X-PIR B	SP2E 120 X-PIR B SP2E 140 X-PIR B SP2E 160 X-PIR B
SP2B 100 X-PIR ENERGY SP2B 110 X-PIR ENERGY SP2B 120 X-PIR ENERGY SP2B 150 X-PIR ENERGY	SP2E 120 X-PIR ENERGY SP2E 140 X-PIR ENERGY SP2E 160 X-PIR ENERGY SP2E 180 X-PIR ENERGY SP2E 200 X-PIR ENERGY
SP2B 100 X-PIR B ENERGY SP2B 110 X-PIR B ENERGY SP2B 120 X-PIR B ENERGY SP2B 150 X-PIR B ENERGY	SP2E 120 X-PIR B ENERGY SP2E 140 X-PIR B ENERGY SP2E 160 X-PIR B ENERGY

2 Avsedd användning: Självbärande paneler med metallytskikt om en isolerkärna för byggnader; ytter- och innerväggar samt innertak.

Detaljerad avsedd användning gäller för sandwichpaneltyp – information finns i bilagorna till denna prestandadeklaration.

3. Tillverkare: Ruukki Polska Sp. z o.o.
ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów, Polen
Oborniki branch
ul. Łukowska 7, 64-600 Oborniki, Polen

4. Auktoriserad representant: Inte tillämplig

5. AVCP-system: Brandtekniska egenskaper, brandmotstånd: 3; övriga egenskaper: 4

6a. Harmoniserad standard: EN 14509:2013 “Självbärande sandwichpaneler med metallytskikt på båda sidor om en isolerkärna. Prefabricerade produkter. Krav”

Anmält organ: Instytut Techniki Budowlanej (ITB) (1488)
FIRES S.R.O. (1396)
Eurofins Expert Services Oy (0809)

7. Angiven prestanda: Teknisk produktbeskrivning av aktuell produktkonfiguration finns i bilagorna till denna prestandadeklaration.

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.
Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Denna prestandadeklaration finns på Ruukkis webbsida:
https://www.ruukki.com/swe/building-envelope/service-support/sandwich-panel-support/f%C3%B6rs%C3%A4kran-om-prestanda

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Elżbieta Płaza
Certification Manager
Ruukki Construction

Helsinki, 20.10.2026

Teknisk produktbeskrivning av aktuell typ av sandwichpanel finns på följande sidor:

ENERGIPANELER:

SP2B X-PIR Energy ..... Sida 4
SP2B X-PIR B Energy ..... Sida 5
SP2E X-PIR Energy ..... Sida 6
SP2E X-PIR B Energy ..... Sida 7

ÖVRIGA PANELER:

SP2B X-PIR ..... Sida 8
SP2B X-PIR B ..... Sida 9
SP2E X-PIR ..... Sida 10
SP2E X-PIR B ..... Sida 11

Bilaga 1 till prestandadeklaration 30

Paneltyp:	**SP2B X-PIR ENERGY**					
Harmoniserad standard:	EN 14509:2013					
Avsedd användning:	Inner- och ytterväggar					
Panelnamn:	**SP2B 100 X-PIR ENERGY**	**SP2B 110 X-PIR ENERGY**	**SP2B 120 X-PIR ENERGY**	**SP2B 150 X-PIR ENERGY**	Referens	
År då CE-märkningen anbringats:	15	20	23	24		
Plåttjocklek, yttre plåt:	0,5 - 0,6				mm	(EN 10143)
Stålgrad, yttre plåt:	S280GD+Z275, S280GD+ZA255, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA095 S250GD+Z275, S250GD+ZA255, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA095					(EN 10346)
Beläggning, yttre plåt:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic eller annan kulör med PCS ≤ 4,0 MJ/m^2					(EN 10169)
Ytprofil, yttre plåt:	L25, L, M, F, R28, R275, R550					
Plåttjocklek, inre plåt:	0,4* - 0,6				mm	(EN 10143)
Stålgrad, inre plåt:	S280GD+Z275, S280GD+ZA255, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA095 S250GD+Z275, S250GD+ZA255, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA095					(EN 10346)
Beläggning, inre plåt:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic eller annan kulör med PCS ≤ 4,0 MJ/m^2					(EN 10169)
Ytprofil, inre plåt:	L25, L, F					
Kärnmaterial:	PIR					
Densitet kärnmaterial:	37				kg/m^3	
Nominell paneltjocklek:	100	110	120	152.5	mm	
Massa:	12.3	12.6	13.0	14.2	kg/m^2	
Mekaniskt motstånd:						
Draghållfasthet :	0.10	0.10	0.10	0.10	MPa	
Skjuvhållfasthet:	0.09	0.09	0.09	0.09	MPa	
Reducerad långtidsskjuvhållfasthet:	0.036	0.036	0.036	0.036	MPa	
Skjuvmodul (kärnmaterial):	3.00	3.00	3.00	2.65	MPa	
Tryckhållfasthet (kärnmaterial):	0.09	0.09	0.09	0.10	MPa	
Krypkoefficient t=2000h:	NPD					
Krypkoefficient t=100000h:	NPD					
Bucklingshållfasthet (yttre plåt) vid profilering L25:						
- i fält	165	165	165	165	MPa	
- i fält, förhöjd temperatur	150	150	150	150	MPa	
- vid mellanstöd	115	115	115	115	MPa	
- vid mellanstöd, förhöjd temperatur	103	103	103	103	MPa	
Bucklingshållfasthet (yttre plåt) vid profilering L, M:						
- i fält	145	145	145	140	MPa	
- i fält, förhöjd temperatur	130	130	130	125	MPa	
- vid mellanstöd	115	115	115	115	MPa	
- vid mellanstöd, förhöjd temperatur	103	103	103	103	MPa	
Bucklingshållfasthet (yttre plåt) vid profilering F, R28, R275, R550:						
- i fält	90	90	90	90	MPa	
- i fält, förhöjd temperatur	81	81	81	81	MPa	
- vid mellanstöd	90	90	90	90	MPa	
- vid mellanstöd, förhöjd temperatur	81	81	81	81	MPa	
Bucklingshållfasthet (inre plåt) vid profilering L25:						
- i fält	165	165	165	165	MPa	
- vid inre stöd	115	115	115	115	MPa	
Bucklingshållfasthet (inre plåt) vid profilering L:						
- i fält	145	145	145	140	MPa	
- vid inre stöd	115	115	115	115	MPa	
Bucklingshållfasthet (inre plåt) vid profilering F:						
- i fält	90	90	90	90	MPa	
- vid inre stöd	90	90	90	90	MPa	
Övriga egenskaper:						
Värmegenomgångskoefficient, $U_{d,s}$:	0.22	0.20	0.18	0.14	W/m^{2}K	
Värmekonduktivitet i kärna, $\lambda_{deklarerad}$:	0.022				W/mK	
Brandtekniska egenskaper:	B-s1, d0				Brandklass	(EN 13501-1)
Brandmotstånd (horisontell väggar):	EI 15				Brandklass	(EN 13501-2)
Brandmotstånd (vertikal väggar):	EI 15				Brandklass	(EN 13501-2)
Prestanda vid utvändig brandpåverkan:	Inte tillämplig					
Vattenpermeabilitet:	A				Brandklass	(EN 12865)
Luftgenomsläpplighet, lufttryck (/ 1m^2):	n = 0,4812, C = 0,000972					(EN 12114)
Luftgenomsläpplighet, luftsugning (/ 1m^2):	n = 0,1976, C = 0,002607					(EN 12114)
Ånggenomsläpplighet:	Ogenomsläpplig					
Ljudisolering, R_w (C; C_{tr}):	24 (-2; -4)				dB	(EN ISO 717-1)
Ljudabsorption, α_w:	0.10					(EN ISO 11654)
Hållbarhet:	Godkänd - alla färger					

* 0,4 mm plåt är endast tillgänglig i L eller L25 profileringen

Detaljerad produkt- och materialspecifikation anges i orderbekräftelse eller leveransdokumentation.

Bilaga 2 till prestandadeklaration 30

Paneltyp:	**SP2B X-PIR B ENERGY**					
Harmoniserad standard:	EN 14509:2013					
Avsedd användning:	Inner- och ytterväggar					
Panelnamn:	**SP2B 100 X-PIR B ENERGY**	**SP2B 110 X-PIR B ENERGY**	**SP2B 120 X-PIR B ENERGY**	**SP2B 150 X-PIR B ENERGY**	Referens	
År då CE-märkningen anbringats:	19	20	23	24		
Plåttjocklek, yttre plåt:	0,5 - 0,6				mm	(EN 10143)
Stålgrad, yttre plåt:	S280GD+Z275, S280GD+ZA255, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA095 S250GD+Z275, S250GD+ZA255, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA095					(EN 10346)
Beläggning, yttre plåt:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metalliceller annan kulör med PCS ≤ 4,0 MJ/m^2					(EN 10169)
Ytprofil, yttre plåt:	L25, L, M, R500, R250, R28, F					
Plåttjocklek, inre plåt:	0,4* - 0,6				mm	(EN 10143)
Stålgrad, inre plåt:	S280GD+Z275, S280GD+ZA255, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA095 S250GD+Z275, S250GD+ZA255, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA095					(EN 10346)
Beläggning, inre plåt:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic eller annan kulör med PCS ≤ 4,0 MJ/m^2					(EN 10169)
Ytprofil, inre plåt:	L25, L, F					
Kärnmaterial:	PIR					
Densitet kärnmaterial:	37				kg/m^3	
Nominell paneltjocklek:	100	110	120	152.5	mm	
Massa:	12.3	12.7	13.1	14.3	kg/m^2	
Mekaniskt motstånd:						
Draghållfasthet :	0.10	0.10	0.10	0.10	MPa	
Skjuvhållfasthet:	0.09	0.09	0.09	0.09	MPa	
Reducerad långtidsskjuvhållfasthet:	0.036	0.036	0.036	0.036	MPa	
Skjuvmodul (kärnmaterial):	3.00	3.00	3.00	3.00	MPa	
Tryckhållfasthet (kärnmaterial):	0.09	0.09	0.09	0.10	MPa	
Krypkoefficient t=2000h:	NPD					
Krypkoefficient t=100000h:	NPD					
Bucklingshållfasthet (yttre plåt) vid profilering L25:						
- i fält	165	165	165	165	MPa	
- i fält, förhöjd temperatur	150	150	150	150	MPa	
- vid mellanstöd	115	115	115	115	MPa	
- vid mellanstöd, förhöjd temperatur	103	103	103	103	MPa	
Bucklingshållfasthet (yttre plåt) vid profilering L, M:						
- i fält	145	145	145	140	MPa	
- i fält, förhöjd temperatur	130	130	130	125	MPa	
- vid mellanstöd	115	115	115	115	MPa	
- vid mellanstöd, förhöjd temperatur	103	103	103	103	MPa	
Bucklingshållfasthet (yttre plåt) vid profilering R500, R250, R28, F:						
- i fält	90	90	90	90	MPa	
- i fält, förhöjd temperatur	81	81	81	81	MPa	
- vid mellanstöd	90	90	90	90	MPa	
- vid mellanstöd, förhöjd temperatur	81	81	81	81	MPa	
Bucklingshållfasthet (inre plåt) vid profilering L25:						
- i fält	165	165	165	165	MPa	
- vid inre stöd	115	115	115	115	MPa	
Bucklingshållfasthet (inre plåt) vid profilering L:						
- i fält	145	145	145	140	MPa	
- vid inre stöd	115	115	115	115	MPa	
Bucklingshållfasthet (inre plåt) vid profilering F:						
- i fält	90	90	90	90	MPa	
- vid inre stöd	90	90	90	90	MPa	
Övriga egenskaper:						
Värmegenomgångskoefficient, $U_{d,s}$:	0.22	0.20	0.18	0.14	W/m^{2}K	
Värmekonduktivitet i kärna, $\lambda_{deklarerad}$:	0.022				W/mK	
Brandtekniska egenskaper:	B-s1, d0				Brandklass	(EN 13501-1)
Brandmotstånd (horisontell väggar):	EI 15				Brandklass	(EN 13501-2)
Brandmotstånd (vertikal väggar):	EI 15				Brandklass	(EN 13501-2)
Prestanda vid utvändig brandpåverkan:	Inte tillämplig					
Vattenpermeabilitet:	A				Brandklass	(EN 12865)
Luftgenomsläpplighet, lufttryck (/ 1m^2):	n = 0,4812, C = 0,000972					(EN 12114)
Luftgenomsläpplighet, luftsugning (/ 1m^2):	n = 0,1976, C = 0,002607					(EN 12114)
Ånggenomsläpplighet:	Ogenomsläpplig					
Ljudisolering, R_w (C; C_{tr}):	24 (-2; -4)				dB	(EN ISO 717-1)
Ljudabsorption, α_w:	0.10					(EN ISO 11654)
Hållbarhet:	Godkänd - alla färger					

* 0,4 mm plåt är endast tillgänglig i L eller L25 profileringen

Detaljerad produkt- och materialspecifikation anges i orderbekräftelse eller leveransdokumentation.

Bilaga 3 till prestandadeklaration 30

Paneltyp:	**SP2E X-PIR ENERGY**						
Harmoniserad standard:	EN 14509:2013						
Avsedd användning:	Inner- och ytterväggar						
Panelnamn:	**SP2E 120 X-PIR ENERGY**	**SP2E 140 X-PIR ENERGY**	**SP2E 160 X-PIR ENERGY**	**SP2E 180 X-PIR ENERGY**	**SP2E 200 X-PIR ENERGY**	Referens	
År då CE-märkningen anbringats:	15						
Plåttjocklek, yttre plåt:	0,5 - 0,6					mm	(EN 10143)
Stålgrad, yttre plåt:	S280GD+Z275, S280GD+ZA255, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA095 S250GD+Z275, S250GD+ZA255, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA095						(EN 10346)
Beläggning, yttre plåt:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic eller annan kulör med PCS ≤ 4,0 MJ/m^2						(EN 10169)
Ytprofil, yttre plåt:	L25, L, M, F, R28, R275, R550						
Plåttjocklek, inre plåt:	0,4* - 0,6					mm	(EN 10143)
Stålgrad, inre plåt:	S280GD+Z275, S280GD+ZA255, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA095 S250GD+Z275, S250GD+ZA255, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA095						(EN 10346)
Beläggning, inre plåt:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic eller annan kulör med PCS ≤ 4,0 MJ/m^2						(EN 10169)
Ytprofil, inre plåt:	L25, L, F						
Kärnmaterial:	PIR						
Densitet kärnmaterial:	37					kg/m^3	
Nominell paneltjocklek:	120	140	160	180	200	mm	
Massa:	13.0	13.7	14.5	15.2	16.0	kg/m^2	
Mekaniskt motstånd:							
Draghållfasthet :	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	MPa	
Skjuvhållfasthet:	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	MPa	
Reducerad långtidsskjuvhållfasthet:	0.036	0.036	0.036	0.036	0.036	MPa	
Skjuvmodul (kärnmaterial):	3.00	3.00	2.65	2.47	2.30	MPa	
Tryckhållfasthet (kärnmaterial):	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	MPa	
Krypkoefficient t=2000h:	NPD						
Krypkoefficient t=100000h:	NPD						
Bucklingshållfasthet (yttre plåt) vid profilering L25:							
- i fält	165	165	165	165	165	MPa	
- i fält, förhöjd temperatur	150	150	150	150	150	MPa	
- vid mellanstöd	115	115	115	115	115	MPa	
- vid mellanstöd, förhöjd temperatur	103	103	103	103	103	MPa	
Bucklingshållfasthet (yttre plåt) vid profilering L, M:							
- i fält	145	145	135	130	130	MPa	
- i fält, förhöjd temperatur	130	130	120	115	115	MPa	
- vid mellanstöd	115	115	103	103	103	MPa	
- vid mellanstöd, förhöjd temperatur	103	103	92	92	92	MPa	
Bucklingshållfasthet (yttre plåt) vid profilering F, R28, R275, R550:							
- i fält	90	90	90	90	90	MPa	
- i fält, förhöjd temperatur	81	81	81	81	81	MPa	
- vid mellanstöd	90	90	90	90	90	MPa	
- vid mellanstöd, förhöjd temperatur	81	81	81	81	81	MPa	
Bucklingshållfasthet (inre plåt) vid profilering L25:							
- i fält	165	165	165	165	165	MPa	
- vid inre stöd	115	115	115	115	115	MPa	
Bucklingshållfasthet (inre plåt) vid profilering L:							
- i fält	145	145	135	130	130	MPa	
- vid inre stöd	115	115	103	103	103	MPa	
Bucklingshållfasthet (inre plåt) vid profilering F:							
- i fält	90	90	90	90	90	MPa	
- vid inre stöd	90	90	90	90	90	MPa	
Övriga egenskaper:							
Värmegenomgångskoefficient, $U_{d,s}$:	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11	W/m^{2}K	
Värmekonduktivitet i kärna, $\lambda_{deklarerad}$:	0.022					W/mK	
Brandtekniska egenskaper:	B-s1, d0					Brandklass	(EN 13501-1)
Brandmotstånd (horisontell väggar):	EI 30					Brandklass	(EN 13501-2)
Brandmotstånd (vertikal väggar):	EI 30					Brandklass	(EN 13501-2)
Prestanda vid utvändig brandpåverkan:	Inte tillämplig						
Vattenpermeabilitet:	A					Brandklass	(EN 12865)
Luftgenomsläpplighet, lufttryck (/ 1m^2):	n = 1,1439, C = 0,000128						(EN 12114)
Luftgenomsläpplighet, luftsugning (/ 1m^2):	n = 0,5712, C = 0,007746						(EN 12114)
Ånggenomsläpplighet:	Ogenomsläpplig						
Ljudisolering, R_w (C; C_{tr}):	24 (-2; -4)					dB	(EN ISO 717-1)
Ljudabsorption, α_w:	0.10						(EN ISO 11654)
Hållbarhet:	Godkänd - alla färger						

* 0,4 mm inre plåt är endast tillgänglig i tjocklekarna 120-160 mm i L eller L25 profileringen

Detaljerad produkt- och materialspecifikation anges i orderbekräftelse eller leveransdokumentation.

Bilaga 4 till prestandadeklaration 30

Paneltyp:	**SP2E X-PIR B ENERGY**				
Harmoniserad standard:	EN 14509:2013				
Avsedd användning:	Inner- och ytterväggar				
Panelnamn:	**SP2E 120 X-PIR B ENERGY**	**SP2E 140 X-PIR B ENERGY**	**SP2E 160 X-PIR B ENERGY**	Referens	
År då CE-märkningen anbringats:	19				
Plåttjocklek, yttre plåt:	0,5 - 0,6			mm	(EN 10143)
Stålgrad, yttre plåt:	S280GD+Z275, S280GD+ZA255, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA095 S250GD+Z275, S250GD+ZA255, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA095				(EN 10346)
Beläggning, yttre plåt:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic eller annan kulör med PCS ≤ 4,0 MJ/m^2				(EN 10169)
Ytprofil, yttre plåt:	L25, L, M, R500, R250, R28, F				
Plåttjocklek, inre plåt:	0,4* - 0,6			mm	(EN 10143)
Stålgrad, inre plåt:	S280GD+Z275, S280GD+ZA255, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA095 S250GD+Z275, S250GD+ZA255, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA095				(EN 10346)
Beläggning, inre plåt:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic eller annan kulör med PCS ≤ 4,0 MJ/m^2				(EN 10169)
Ytprofil, inre plåt:	L25, L, F				
Kärnmaterial:	PIR				
Densitet kärnmaterial:	37			kg/m^3	
Nominell paneltjocklek:	120	140	160	mm	
Massa:	13.1	13.8	14.6	kg/m^2	
Mekaniskt motstånd:					
Draghållfasthet :	0.10	0.10	0.10	MPa	
Skjuvhållfasthet:	0.09	0.09	0.09	MPa	
Reducerad långtidsskjuvhållfasthet:	0.036	0.036	0.036	MPa	
Skjuvmodul (kärnmaterial):	3.00	3.00	2.65	MPa	
Tryckhållfasthet (kärnmaterial):	0.09	0.10	0.10	MPa	
Krypkoefficient t=2000h:	NPD				
Krypkoefficient t=100000h:	NPD				
Bucklingshållfasthet (yttre plåt) vid profilering L25:					
- i fält	165	165	165	MPa	
- i fält, förhöjd temperatur	150	150	150	MPa	
- vid mellanstöd	115	115	115	MPa	
- vid mellanstöd, förhöjd temperatur	103	103	103	MPa	
Bucklingshållfasthet (yttre plåt) vid profilering L, M:					
- i fält	145	145	135	MPa	
- i fält, förhöjd temperatur	130	130	120	MPa	
- vid mellanstöd	115	115	103	MPa	
- vid mellanstöd, förhöjd temperatur	103	103	92	MPa	
Bucklingshållfasthet (yttre plåt) vid profilering R500, R250, R28, F:					
- i fält	90	90	90	MPa	
- i fält, förhöjd temperatur	81	81	81	MPa	
- vid mellanstöd	90	90	90	MPa	
- vid mellanstöd, förhöjd temperatur	81	81	81	MPa	
Bucklingshållfasthet (inre plåt) vid profilering L25:					
- i fält	165	165	165	MPa	
- vid inre stöd	115	115	115	MPa	
Bucklingshållfasthet (inre plåt) vid profilering L:					
- i fält	145	145	135	MPa	
- vid inre stöd	115	115	103	MPa	
Bucklingshållfasthet (inre plåt) vid profilering F:					
- i fält	90	90	90	MPa	
- vid inre stöd	90	90	90	MPa	
Övriga egenskaper:					
Värmegenomgångskoefficient, $U_{d,s}$:	0.18	0.16	0.14	W/m^{2}K	
Värmekonduktivitet i kärna, $\lambda_{deklarerad}$:	0.022			W/mK	
Brandtekniska egenskaper:	B-s1, d0			Brandklass	(EN 13501-1)
Brandmotstånd (horisontell väggar):	EI 30			Brandklass	(EN 13501-2)
Brandmotstånd (vertikal väggar):	EI 30			Brandklass	(EN 13501-2)
Prestanda vid utvändig brandpåverkan:	Inte tillämplig				
Vattenpermeabilitet:	A			Brandklass	(EN 12865)
Luftgenomsläpplighet, lufttryck (/ 1m^2):	n = 1,1439, C = 0,000128				(EN 12114)
Luftgenomsläpplighet, luftsugning (/ 1m^2):	n = 0,5712, C = 0,007746				(EN 12114)
Ånggenomsläpplighet:	Ogenomsläpplig				
Ljudisolering, R_w(C; C_{tr}):	24 (-2; -4)			dB	(EN ISO 717-1)
Ljudabsorption, α_w:	0.10				(EN ISO 11654)
Hållbarhet:	Godkänd - alla färger				

* 0,4 mm plåt är endast tillgänglig i tjocklekarna 120-160 mm i L eller L25 profileringen

Detaljerad produkt- och materialspecifikation anges i orderbekräftelse eller leveransdokumentation.

Bilaga 5 till prestandadeklaration 30

Paneltyp:	**SP2B X-PIR**					
Harmoniserad standard:	EN 14509:2013					
Avsedd användning:	Inner- och ytterväggar, innertak					
Panelnamn:	**SP2B 100 X-PIR**	**SP2B 110 X-PIR**	**SP2B 120 X-PIR**	**SP2B 150 X-PIR**	Referens	
År då CE-märkningen anbringats:	15	20	23	24		
Plåttjocklek, yttre plåt:	0,5 - 0,6				mm	(EN 10143)
Stålgrad, yttre plåt:	S280GD+Z275, S280GD+ZA255, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA095 S250GD+Z275, S250GD+ZA255, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA095					(EN 10346)
Beläggning, yttre plåt:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic eller annan kulör med PCS ≤ 4,0 MJ/m^2					(EN 10169)
Ytprofil, yttre plåt:	L25, L, M, F, R28, R275, R550					
Plåttjocklek, inre plåt:	0,4* - 0,6				mm	(EN 10143)
Stålgrad, inre plåt:	S280GD+Z275, S280GD+ZA255, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA095 S250GD+Z275, S250GD+ZA255, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA095					(EN 10346)
Beläggning, inre plåt:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic eller annan kulör med PCS ≤ 4,0 MJ/m^2					(EN 10169)
Ytprofil, inre plåt:	L25, L, F					
Kärnmaterial:	PIR					
Densitet kärnmaterial:	37				kg/m^3	
Nominell paneltjocklek:	100	110	120	152.5	mm	
Massa:	12.3	12.6	13.0	14.2	kg/m^2	
Mekaniskt motstånd:						
Draghållfasthet :	0.10	0.10	0.10	0.10	MPa	
Skjuvhållfasthet:	0.09	0.09	0.09	0.09	MPa	
Reducerad långtidsskjuvhållfasthet:	0.036	0.036	0.036	0.036	MPa	
Skjuvmodul (kärnmaterial):	3.00	3.00	3.00	2.65	MPa	
Tryckhållfasthet (kärnmaterial):	0.09	0.09	0.09	0.10	MPa	
Krypkoefficient t=2000h:	2.4	2.4	2.4	2.4		
Krypkoefficient t=100000h:	7.0	7.0	7.0	7.0		
Bucklingshållfasthet (yttre plåt) vid profilering L25						
- i fält	165	165	165	165	MPa	
- i fält, förhöjd temperatur	150	150	150	150	MPa	
- vid mellanstöd	115	115	115	115	MPa	
- vid mellanstöd, förhöjd temperatur	103	103	103	103	MPa	
Bucklingshållfasthet (yttre plåt) vid profilering L, M:						
- i fält	145	145	145	140	MPa	
- i fält, förhöjd temperatur	130	130	130	125	MPa	
- vid mellanstöd	115	115	115	115	MPa	
- vid mellanstöd, förhöjd temperatur	103	103	103	103	MPa	
Bucklingshållfasthet (yttre plåt) vid profilering F, R28, R275, R550:						
- i fält	90	90	90	90	MPa	
- i fält, förhöjd temperatur	81	81	81	81	MPa	
- vid mellanstöd	90	90	90	90	MPa	
- vid mellanstöd, förhöjd temperatur	81	81	81	81	MPa	
Bucklingshållfasthet (inre plåt) vid profilering L25:						
- i fält	165	165	165	165	MPa	
- vid inre stöd	115	115	115	115	MPa	
Bucklingshållfasthet (inre plåt) vid profilering L:						
- i fält	145	145	145	140	MPa	
- vid inre stöd	115	115	115	115	MPa	
Bucklingshållfasthet (inre plåt) vid profilering F:						
- i fält	90	90	90	90	MPa	
- vid inre stöd	90	90	90	90	MPa	
Motstånd mot upprepad åtkomstbelastning:	Godkänd					
Motstånd mot punktbelastning:	1.2 kN 5.0m	1.2 kN 6.0 m				
Övriga egenskaper:						
Värmegenomgångskoefficient, $U_{d,s}$:	0.22	0.20	0.18	0.14	W/m^{2}K	
Värmekonduktivitet i kärna, $\lambda_{deklarerad}$:	0.022				W/mK	
Brandtekniska egenskaper:	B-s1, d0				Brandklass	(EN 13501-1)
Brandmotstånd (horisontell väggar):	EI 15				Brandklass	(EN 13501-2)
Brandmotstånd (vertikal väggar):	EI 15				Brandklass	(EN 13501-2)
Brandmotstånd (innertak):	NPD					
Prestanda vid utvändig brandpåverkan:	Inte tillämplig					
Vattenpermeabilitet:	A				Brandklass	(EN 12865)
Luftgenomsläpplighet, lufttryck (/ 1m^2), paneler med packning:	n = 0,4812, C = 0,000972					(EN 12114)
Luftgenomsläpplighet, luftsugning (/ 1m^2), paneler med packning:	n = 0,1976, C = 0,002607					(EN 12114)
Luftgenomsläpplighet, lufttryck (/ 1m^2), paneler utan packning:	n = 0,5906, C = 0,006848					(EN 12114)
Luftgenomsläpplighet, luftsugning (/ 1m^2), paneler utan packning:	n = 0,4241, C = 0,019374					(EN 12114)
Ånggenomsläpplighet:	Ogenomsläpplig					
Ljudisolering, R_w (C; C_{tr}):	24 (-2; -4)				dB	(EN ISO 717-1)
Ljudabsorption, α_w:	0.10					(EN ISO 11654)
Hållbarhet:	Godkänd - alla färger					

* 0,4 mm plåt är endast tillgänglig i L eller L25 profileringen

Detaljerad produkt- och materialspecifikation anges i orderbekräftelse eller leveransdokumentation.

Bilaga 6 till prestandadeklaration 30

Paneltyp:	**SP2B X-PIR B**					
Harmoniserad standard:	EN 14509:2013					
Avsedd användning:	Inner- och ytterväggar, innertak					
Panelnamn:	**SP2B 100 X-PIR B**	**SP2B 110 X-PIR B**	**SP2B 120 X-PIR B**	**SP2B 150 X-PIR B**	Referens	
År då CE-märkningen anbringats:	19	20	23	24		
Plåttjocklek, yttre plåt:	0,5 - 0,6				mm	(EN 10143)
Stålgrad, yttre plåt:	S280GD+Z275, S280GD+ZA255, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA095 S250GD+Z275, S250GD+ZA255, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA095					(EN 10346)
Beläggning, yttre plåt:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic eller annan kulör med PCS ≤ 4,0 MJ/m^2					(EN 10169)
Ytprofil, yttre plåt:	L25, L, M R500, R250, R28, F					
Plåttjocklek, inre plåt:	0,4* - 0,6				mm	(EN 10143)
Stålgrad, inre plåt:	S280GD+Z275, S280GD+ZA255, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA095 S250GD+Z275, S250GD+ZA255, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA095					(EN 10346)
Beläggning, inre plåt:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic eller annan kulör med PCS ≤ 4,0 MJ/m^2					(EN 10169)
Ytprofil, inre plåt:	L25, L, F					
Kärnmaterial:	PIR					
Densitet kärnmaterial:	37				kg/m^3	
Nominell paneltjocklek:	100	110	120	152.5	mm	
Massa:	12.3	12.7	13.1	14.3	kg/m^2	
Mekaniskt motstånd:						
Draghållfasthet :	0.10	0.10	0.10	0.10	MPa	
Skjuvhållfasthet:	0.09	0.09	0.09	0.09	MPa	
Reducerad långtidsskjuvhållfasthet:	0.036	0.036	0.036	0.036	MPa	
Skjuvmodul (kärnmaterial):	3.00	3.00	3.00	3.00	MPa	
Tryckhållfasthet (kärnmaterial):	0.09	0.09	0.09	0.10	MPa	
Krypkoefficient t=2000h:	2.4	2.4	2.4	2.4		
Krypkoefficient t=100000h:	7.0	7.0	7.0	7.0		
Bucklingshållfasthet (yttre plåt) vid profilering L25						
- i fält	165	165	165	165	MPa	
- i fält, förhöjd temperatur	150	150	150	150	MPa	
- vid mellanstöd	115	115	115	115	MPa	
- vid mellanstöd, förhöjd temperatur	103	103	103	103	MPa	
Bucklingshållfasthet (yttre plåt) vid profilering L, M:						
- i fält	145	145	145	140	MPa	
- i fält, förhöjd temperatur	130	130	130	125	MPa	
- vid mellanstöd	115	115	115	115	MPa	
- vid mellanstöd, förhöjd temperatur	103	103	103	103	MPa	
Bucklingshållfasthet (yttre plåt) vid profilering R500, R250, R28, F:						
- i fält	90	90	90	90	MPa	
- i fält, förhöjd temperatur	81	81	81	81	MPa	
- vid mellanstöd	90	90	90	90	MPa	
- vid mellanstöd, förhöjd temperatur	81	81	81	81	MPa	
Bucklingshållfasthet (inre plåt) vid profilering L25:						
- i fält	165	165	165	165	MPa	
- vid inre stöd	115	115	115	115	MPa	
Bucklingshållfasthet (inre plåt) vid profilering L:						
- i fält	145	145	145	140	MPa	
- vid inre stöd	115	115	115	115	MPa	
Bucklingshållfasthet (inre plåt) vid profilering F:						
- i fält	90	90	90	90	MPa	
- vid inre stöd	90	90	90	90	MPa	
Motstånd mot upprepad åtkomstbelastning:	Godkänd					
Motstånd mot punktbelastning:	1.2 kN 5.0m	1.2 kN 6.0 m				
Övriga egenskaper:						
Värmegenomgångskoefficient, $U_{d,s}$:	0.22	0.20	0.18	0.14	W/m^{2}K	
Värmekonduktivitet i kärna, $\lambda_{deklarerad}$:	0.022				W/mK	
Brandtekniska egenskaper:	B-s1, d0				Brandklass	(EN 13501-1)
Brandmotstånd (horisontell väggar):	EI 15				Brandklass	(EN 13501-2)
Brandmotstånd (vertikal väggar):	EI 15				Brandklass	(EN 13501-2)
Brandmotstånd (innertak):	NPD					
Prestanda vid utvändig brandpåverkan:	Inte tillämplig					
Vattenpermeabilitet:	A				Brandklass	(EN 12865)
Luftgenomsläpplighet, lufttryck (/ 1m^2), paneler med packning:	n = 0,4812, C = 0,000972					(EN 12114)
Luftgenomsläpplighet, luftsugning (/ 1m^2), paneler med packning:	n = 0,1976, C = 0,002607					(EN 12114)
Luftgenomsläpplighet, lufttryck (/ 1m^2), paneler utan packning:	n = 0,5906, C = 0,006848					(EN 12114)
Luftgenomsläpplighet, luftsugning (/ 1m^2), paneler utan packning:	n = 0,4241, C = 0,019374					(EN 12114)
Ånggenomsläpplighet:	Ogenomsläpplig					
Ljudisolering, R_w (C; C_{tr}):	24 (-2; -4)				dB	(EN ISO 717-1)
Ljudabsorption, α_w:	0.10					(EN ISO 11654)
Hållbarhet:	Godkänd - alla färger					

* 0,4 mm plåt är endast tillgänglig i L eller L25 profileringen

Detaljerad produkt- och materialspecifikation anges i orderbekräftelse eller leveransdokumentation.

Bilaga 7 till prestandadeklaration 30

Paneltyp:	**SP2E X-PIR**						
Harmoniserad standard:	EN 14509:2013						
Avsedd användning:	Inner- och ytterväggar, innertak						
Panelnamn:	**SP2E 120 X-PIR**	**SP2E 140 X-PIR**	**SP2E 160 X-PIR**	**SP2E 180 X-PIR**	**SP2E 200 X-PIR**	Referens	
År då CE-märkningen anbringats:	15						
Plåttjocklek, yttre plåt:	0,5 - 0,6					mm	(EN 10143)
Stålgrad, yttre plåt:	S280GD+Z275, S280GD+ZA255, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA095 S250GD+Z275, S250GD+ZA255, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA095						(EN 10346)
Beläggning, yttre plåt:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic eller annan kulör med PCS ≤ 4,0 MJ/m^2						(EN 10169)
Ytprofil, yttre plåt:	L25, L, M, F, R28, R275, R550						
Plåttjocklek, inre plåt:	0,4* - 0,6					mm	(EN 10143)
Stålgrad, inre plåt:	S280GD+Z275, S280GD+ZA255, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA095 S250GD+Z275, S250GD+ZA255, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA095						(EN 10346)
Beläggning, inre plåt:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic eller annan kulör med PCS ≤ 4,0 MJ/m^2						(EN 10169)
Ytprofil, inre plåt:	L25, L, F						
Kärnmaterial:	PIR						
Densitet kärnmaterial:	37					kg/m^3	
Nominell paneltjocklek:	120	140	160	180	200	mm	
Massa:	13.0	13.7	14.5	15.2	16.0	kg/m^2	
Mekaniskt motstånd:							
Draghållfasthet :	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	MPa	
Skjuvhållfasthet:	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	MPa	
Reducerad långtidsskjuvhållfasthet:	0.036	0.036	0.036	0.036	0.036	MPa	
Skjuvmodul (kärnmaterial):	3.00	3.00	2.65	2.47	2.30	MPa	
Tryckhållfasthet (kärnmaterial):	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	MPa	
Krypkoefficient t=2000h:	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4		
Krypkoefficient t=100000h:	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0		
Bucklingshållfasthet (yttre plåt) vid profilering L25:							
- i fält	165	165	165	165	165	MPa	
- i fält, förhöjd temperatur	150	150	150	150	150	MPa	
- vid mellanstöd	115	115	115	115	115	MPa	
- vid mellanstöd, förhöjd temperatur	103	103	103	103	103	MPa	
Bucklingshållfasthet (yttre plåt) vid profilering L, M:							
- i fält	145	145	135	130	130	MPa	
- i fält, förhöjd temperatur	130	130	120	115	115	MPa	
- vid mellanstöd	115	115	103	103	103	MPa	
- vid mellanstöd, förhöjd temperatur	103	103	92	92	92	MPa	
Bucklingshållfasthet (yttre plåt) vid profilering F, R28, R275, R550:							
- i fält	90	90	90	90	90	MPa	
- i fält, förhöjd temperatur	81	81	81	81	81	MPa	
- vid mellanstöd	90	90	90	90	90	MPa	
- vid mellanstöd, förhöjd temperatur	81	81	81	81	81	MPa	
Bucklingshållfasthet (inre plåt) vid profilering L25:							
- i fält	165	165	165	165	165	MPa	
- vid inre stöd	115	115	115	115	115	MPa	
Bucklingshållfasthet (inre plåt) vid profilering L:							
- i fält	145	145	135	130	130	MPa	
- vid inre stöd	115	115	103	103	103	MPa	
Bucklingshållfasthet (inre plåt) vid profilering F:							
- i fält	90	90	90	90	90	MPa	
- vid inre stöd	90	90	90	90	90	MPa	
Motstånd mot upprepad åtkomstbelastning:	Godkänd						
Motstånd mot punktbelastning:	1.2 kN 6.0 m						
Övriga egenskaper:							
Värmegenomgångskoefficient, $U_{d,s}$:	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11	W/m^{2}K	
Värmekonduktivitet i kärna, $\lambda_{deklarerad}$:	0.022					W/mK	
Brandtekniska egenskaper:	B-s1, d0					Brandklass	(EN 13501-1)
Brandmotstånd (horisontell väggar):	EI 30					Brandklass	(EN 13501-2)
Brandmotstånd (vertikal väggar):	EI 30					Brandklass	(EN 13501-2)
Brandmotstånd (innertak):	EI 30					Brandklass	(EN 13501-2)
Prestanda vid utvändig brandpåverkan:	Inte tillämplig						
Vattenpermeabilitet:	A					Brandklass	(EN 12865)
Luftgenomsläpplighet, lufttryck (/ 1m^2), paneler med packning:	n = 1,1439, C = 0,000128						(EN 12114)
Luftgenomsläpplighet, luftsugning (/ 1m^2), paneler med packning:	n = 0,5712, C = 0,007746						(EN 12114)
Luftgenomsläpplighet, paneler utan packning:	NPD						
Ånggenomsläpplighet:	Ogenomsläpplig						
Ljudisolering, R_w (C; C_{tr}):	24 (-2; -4)					dB	(EN ISO 717-1)
Ljudabsorption, α_w:	0.10						(EN ISO 11654)
Hållbarhet:	Godkänd - alla färger						

* 0,4 mm inre plåt är endast tillgänglig i tjocklekarna 120-160 mm i L eller L25 profileringen

Detaljerad produkt- och materialspecifikation anges i orderbekräftelse eller leveransdokumentation.

Bilaga 8 till prestandadeklaration 30

Paneltyp:	**SP2E X-PIR B**				
Harmoniserad standard:	EN 14509:2013				
Avsedd användning:	Inner- och yttervägar, innertak				
Panelnamn:	**SP2E 120 X-PIR B**	**SP2E 140 X-PIR B**	**SP2E 160 X-PIR B**	Referens	
År då CE-märkningen anbringats:	19				
Plåttjocklek, yttre plåt:	0,5 - 0,6			mm	(EN 10143)
Stålgrad, yttre plåt:	S280GD+Z275, S280GD+ZA255, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA095 S250GD+Z275, S250GD+ZA255, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA095				(EN 10346)
Beläggning, yttre plåt:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic eller annan kulör med PCS ≤ 4,0 MJ/m^2				(EN 10169)
Ytprofil, yttre plåt:	L25, L, M, R500, R250, R28, F				
Plåttjocklek, inre plåt:	0,4* - 0,6			mm	(EN 10143)
Stålgrad, inre plåt:	S280GD+Z275, S280GD+ZA255, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA095 S250GD+Z275, S250GD+ZA255, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA095				(EN 10346)
Beläggning, inre plåt:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic eller annan kulör med PCS ≤ 4,0 MJ/m^2				(EN 10169)
Ytprofil, inre plåt:	L25, L, F				
Kärnmaterial:	PIR				
Densitet kärnmaterial:	37			kg/m^3	
Nominell paneltjocklek:	120	140	160	mm	
Massa:	13.1	13.8	14.6	kg/m^2	
Mekaniskt motstånd:					
Draghållfasthet :	0.10	0.10	0.10	MPa	
Skjuvhållfasthet:	0.09	0.09	0.09	MPa	
Reducerad långtidsskjuvhållfasthet:	0.036	0.036	0.036	MPa	
Skjuvmodul (kärnmaterial):	3.00	3.00	2.65	MPa	
Tryckhållfasthet (kärnmaterial):	0.09	0.10	0.10	MPa	
Krypkoefficient t=2000h:	2.4	2.4	2.4		
Krypkoefficient t=100000h:	7.0	7.0	7.0		
Bucklingshållfasthet (yttre plåt) vid profilering L25:					
- i fält	165	165	165	MPa	
- i fält, förhöjd temperatur	150	150	150	MPa	
- vid mellanstöd	115	115	115	MPa	
- vid mellanstöd, förhöjd temperatur	103	103	103	MPa	
Bucklingshållfasthet (yttre plåt) vid profilering L, M:					
- i fält	145	145	135	MPa	
- i fält, förhöjd temperatur	130	130	120	MPa	
- vid mellanstöd	115	115	103	MPa	
- vid mellanstöd, förhöjd temperatur	103	103	92	MPa	
Bucklingshållfasthet (yttre plåt) vid profilering R500, R250, R28, F:					
- i fält	90	90	90	MPa	
- i fält, förhöjd temperatur	81	81	81	MPa	
- vid mellanstöd	90	90	90	MPa	
- vid mellanstöd, förhöjd temperatur	81	81	81	MPa	
Bucklingshållfasthet (inre plåt) vid profilering L25:					
- i fält	165	165	165	MPa	
- vid inre stöd	115	115	115	MPa	
Bucklingshållfasthet (inre plåt) vid profilering L:					
- i fält	145	145	135	MPa	
- vid inre stöd	115	115	103	MPa	
Bucklingshållfasthet (inre plåt) vid profilering F:					
- i fält	90	90	90	MPa	
- vid inre stöd	90	90	90	MPa	
Motstånd mot upprepad åtkomstbelastning:	Godkänd				
Motstånd mot upprepad åtkomstbelastning:	1.2 kN 6.0 m				
Övriga egenskaper:					
Värmegenomgångskoefficient, $U_{d,s}$:	0.18	0.16	0.14	W/m^{2}K	
Värmekonduktivitet i kärna, $\lambda_{deklarerad}$:	0.022			W/mK	
Brandtekniska egenskaper:	B-s1, d0			Brandklass	(EN 13501-1)
Brandmotstånd (horisontell väggar):	EI 30			Brandklass	(EN 13501-2)
Brandmotstånd (vertikal väggar):	EI 30			Brandklass	(EN 13501-2)
Brandmotstånd (innertak):	EI 30			Brandklass	(EN 13501-2)
Prestanda vid utvändig brandpåverkan:	Inte tillämplig				
Vattenpermeabilitet:	A			Brandklass	(EN 12865)
Luftgenomsläpplighet, lufttryck (/ 1m^2), paneler med packning:	n = 1,1439, C = 0,000128				(EN 12114)
Luftgenomsläpplighet, luftsugning (/ 1m^2), paneler med packning:	n = 0,5712, C = 0,007746				(EN 12114)
Luftgenomsläpplighet, paneler utan packning:	NPD				
Ånggenomsläpplighet:	Ogenomsläpplig				
Ljudisolering, R_w (C; C_{tr}):	24 (-2; -4)			dB	(EN ISO 717-1)
Ljudabsorption, α_w:	0.10				(EN ISO 11654)
Hållbarhet:	Godkänd - alla färger				

* 0,4 mm plåt är endast tillgänglig i tjocklekarna 120-160 mm i L eller L25 profileringen

Detaljerad produkt- och materialspecifikation anges i orderbekräftelse eller leveransdokumentation.