



TOIMIVUSDEKLARATSIOON No. 64

1. Toote unikaalne kood:

Sändvitšpaneel W mineraalvillast südamikuga

nSPB80W	nSPB80WB	nSPB100WA	nSPC 140/100 W
nSPB100W	nSPB100WB	nSPB120WA	nSPC 160/120 W
nSPB110W	nSPB110WB	nSPB150WA	nSPC 190/150 W
nSPB120W	nSPB120WB	nSPB170WA	
nSPB140W	nSPB140WB	nSPB180WA	
nSPB150W	nSPB150WB	nSPB200WA	
nSPB160W	nSPB160WB	nSPB150WA ENERGY	
nSPB170W	nSPB170WB	nSPB170WA ENERGY	
nSPB180W	nSPB180WB	nSPB180WA ENERGY	
nSPB200W	nSPB200WB	nSPB200WA ENERGY	
nSPB210W	nSPB210WB		
nSPB230W	nSPB230WB		
nSPB150W ENERGY	nSPB150WB ENERGY		
nSPB160W ENERGY	nSPB160WB ENERGY		
nSPB170W ENERGY	nSPB170WB ENERGY		
nSPB180W ENERGY	nSPB180WB ENERGY		
nSPB200W ENERGY	nSPB200WB ENERGY		
nSPB210W ENERGY	nSPB210WB ENERGY		
nSPB230W ENERGY	nSPB230WB ENERGY		

Sändvitšpaneel WF mineraalvillast südamikuga

nSPB100WF	nSPB100WFB	nSPB100WFA
nSPB110WF	nSPB110WFB	nSPB120WFA
nSPB120WF	nSPB120WFB	nSPB150WFA
nSPB140WF	nSPB140WFB	nSPB170WFA
nSPB150WF	nSPB150WFB	nSPB180WFA
nSPB160WF	nSPB160WFB	nSPB200WFA
nSPB170WF	nSPB170WFB	nSPB150WFA ENERGY
nSPB180WF	nSPB180WFB	nSPB170WFA ENERGY
nSPB200WF	nSPB200WFB	nSPB180WFA ENERGY
nSPB210WF	nSPB210WFB	nSPB200WFA ENERGY
nSPB230WF	nSPB230WFB	
nSPB150WF ENERGY	nSPB150WFB ENERGY	
nSPB160WF ENERGY	nSPB160WFB ENERGY	
nSPB170WF ENERGY	nSPB170WFB ENERGY	
nSPB180WF ENERGY	nSPB180WFB ENERGY	
nSPB200WF ENERGY	nSPB200WFB ENERGY	
nSPB210WF ENERGY	nSPB210WFB ENERGY	
nSPB230WF ENERGY	nSPB230WFB ENERGY	

Sändvitspaneel WS mineraalvillast südamikuga

nSPB100WS	nSPB100WSB	nSPB100WSA
nSPB110WS	nSPB110WSB	nSPB120WSA
nSPB120WS	nSPB120WSB	nSPB150WSA
nSPB140WS	nSPB140WSB	nSPB170WSA
nSPB150WS	nSPB150WSB	nSPB180WSA
nSPB160WS	nSPB160WSB	nSPB200WSA
nSPB170WS	nSPB170WSB	nSPB150WSA ENERGY
nSPB180WS	nSPB180WSB	nSPB170WSA ENERGY
nSPB200WS	nSPB200WSB	nSPB180WSA ENERGY
nSPB210WS	nSPB210WSB	nSPB200WSA ENERGY
nSPB230WS	nSPB230WSB	
nSPB150WS ENERGY	nSPB150WSB ENERGY	
nSPB160WS ENERGY	nSPB160WSB ENERGY	
nSPB170WS ENERGY	nSPB170WSB ENERGY	
nSPB180WS ENERGY	nSPB180WSB ENERGY	
nSPB200WS ENERGY	nSPB200WSB ENERGY	
nSPB210WS ENERGY	nSPB210WSB ENERGY	
nSPB230WS ENERGY	nSPB230WSB ENERGY	

2. Kavandatud kasutus: Isekandvad plekist väliskattega isolatsioonipaneelid kasutamiseks ehitiste välis- ja siseseintes, katustes ja lagedes.
Paneelide täpne kavandatud kasutus sõltub nende tüübist, mille kohta vastav info on toodud käesoleva deklaratsiooni lisas.
3. Tootja: Ruukki Polska Sp. z o.o., ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów, Poola
Oborniki branch, ul. Łukowska 7, 64-600 Oborniki, Poola
4. Autoriseeritud esindaja: Pole rakendatud
5. AVCP tase: tulekindlikkus, tulepüsimus: 3; muud omadused: 4
- 6a. Harmoneeritud standard: EN 14509:2013 "Isekandvad kahepoolsete katteplekkidega sändvitspaneelid. Tööstuslikult valmistatud tooted. Spetsifikatsioonid"
- Teavitatud asutus: Instytut Techniki Budowlanej (ITB) (1488),
FIRES S.R.O. (1396)
Eurofins Expert Services Oy (0809)
7. Deklareeritud toimivus: Spetsifitseeritud toote omaduste deklareeritud toimivus on toodud käesoleva Toimivusdeklaratsiooni lisas.

Punktis 1 kindlaksmääratud toodete toimivus on kooskõlas standardi EN 14509:2013 poolt määratud toimivustega. Käesolev Toimivusdeklaratsioon on välja antud vastavuses EÜ Regulatsiooniga CPR 305/2011 eelpool kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Käesolev Toimivusdeklaratsioon on kättesaadav Ruukki kodulehel:

<https://www.ruukki.com/est/ehitustooted/teenused-ja-tugi/sandwich-paneelide-materjalid/declaration-of-performance-for-sandwich-panels>

Tootja nimel allkirjastanud:



Elżbieta Plaza
Certification Manager
Ruukki Construction

Helsinki, 06.07.2026

Mineraalvillast südamikuga sändvitšpaneelide deklareeritud tehnilised andmed on toodud järgnevatel lehtedel:

ENERGIAPANEELID:

nSPB W Energy / nSPB WB Energy		Leht 4
nSPB WA Energy		Leht 5
nSPB WF Energy / nSPB WFB Energy		Leht 6
nSPB WFA Energy		Leht 7
nSPB WS Energy / nSPB WSB Energy		Leht 8
nSPB WSA Energy		Leht 9

MUUD PANEELID:

nSPB W / nSPB WB		Leht 10
nSPB WA		Leht 11
nSPB WF / nSPB WFB		Leht 12
nSPB WFA		Leht 13
nSPB WS / nSPB WSB		Leht 14
nSPB WSA		Leht 15
nSPC W		Leht 16

Lisa 1 Toimivusdeklaratsioonile 64

Paneeli tüüp:		nSPB W ENERGY, nSPB WB ENERGY								
Viide harmoneeritud standardile:		EN 14509:2013								
Kavandatud kasutus:		Sise- või välisseinad								
Paneeli nimi:	nSPB 150 W ENERGY nSPB 150 WB ENERGY	nSPB 160 W ENERGY nSPB 160 WB ENERGY	nSPB 170 W ENERGY nSPB 170 WB ENERGY	nSPB 180 W ENERGY nSPB 180 WB ENERGY	nSPB 200 W ENERGY nSPB 200 WB ENERGY	nSPB 210 W ENERGY nSPB 210 WB ENERGY	nSPB 230 W ENERGY nSPB 230 WB ENERGY	Viide		
CE märgise omistamise aasta:	22									
Väliskülje kattepleki paksus:	0,5 - 0,7							mm	(EN 10143)	
Väliskülje kattepleki terasemark:	S280GD+Z275, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA255, S280GD+ZA095 S250GD+Z275, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA255, S250GD+ZA095								(EN 10346)	
Väliskülje kattepleki pinnakate:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic või muu pinnakate PCS ≤ 4,0 MJ/m ²								(EN 10169)	
Väliskülje kattepleki profileering (mooduli 1100 mm):	L25*, L, M, R28, R275, R550,F									
Väliskülje kattepleki profileering (mooduli 1000 mm):	L25*, L, M, R28, R250, R500, F									
Sisekülje kattepleki paksus:	0,5 - 0,7							mm	(EN 10143)	
Sisekülje kattepleki terase mark:	S280GD+Z275, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA255, S280GD+ZA095 S250GD+Z275, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA255, S250GD+ZA095								(EN 10346)	
Sisekülje kattepleki pinnakate:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic või muu pinnakate PCS ≤ 4,0 MJ/m ²								(EN 10169)	
Sisekülje kattepleki profileering:	L25*, L, F									
Südamiku materjal:	MW									
Südamikmaterjali tihedus:	115							kg/m ³		
Paneeli nimipaksus:	152	160	170	183	203	208	230	mm		
Mass (mooduli 1100 mm):	27.0	28.0	29.1	30.3	32.6	33.5	35.8	kg/m ²		
Mass (mooduli 1000 mm):	27.1	28.0	29.2	30.3	32.6	33.5	35.8	kg/m ²		
Mehaanilised omadused										
Tõmbetugevus:	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	MPa		
Nihketugevus:	0.062	0.062	0.062	0.062	0.06	0.058	0.053	MPa		
Redutseeritud pikaajaline nihketugevus:	NPD							MPa		
Nihkemoodul (südamik):	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	MPa		
Survetugevus (südamik):	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	MPa		
Roometegur t=2000h:	NPD									
Roometegur t=100000h:	NPD									
Kortsumistugevus (väliskatteplekk):										
- sildel:	128	128	128	128	128	120	120	MPa		
- sildel, kõrgendatud temperatuur:	124	124	124	124	124	115	115	MPa		
- vahetol:	84	84	84	84	84	84	84	MPa		
- vahetol, kõrgendatud temperatuur:	75	75	75	75	75	75	75	MPa		
Kortsumistugevus (sisekatteplekk):										
- sildel:	128	128	128	128	128	120	120	MPa		
- vahetol:	84	84	84	84	84	84	84	MPa		
Muud omadused:										
Soojuspidavus, U _{0,5} :	0.28	0.26	0.25	0.23	0.21	0.20	0.18	W/m ² K		
Südamiku soojusjuhtivus, λ _{deklaarentud} :	0.043							W/mK		
Tuletundlikkus:	A2-s1, d0							Klass	(EN 13501-1)	
Tulepüsimine (horisontaalne sein):	EI 180							Klass	(EN 13501-2)	
Tulepüsimine (vertikaalne sein):	EI 180							Klass	(EN 13501-2)	
Valistuletundlikkus:	Ei ole kohaldatud									
Veeläbilaskvus:	A							Klass	(EN 12865)	
Õhuläbilaskvus, surve (/ 1m ²):	n = 0.675, C = 0.001								(EN 12114)	
Õhuläbilaskvus, imemine (/1 m ²):	n = 0.273, C = 0.003								(EN 12114)	
Veeauruläbilaskvus:	Läbilaskmatu									
Õhuheliisolatsioon, R _w (C; C _g):	32 (-2; -4)							dB	(EN ISO 717-1)	
Helieneelduvus, α _w :	0.1								(EN ISO 11654)	
Kestvus:	Läbitud - kõik värvid									

* Profileering L25 ei ole saadaval 0,7 mm kattepleki

Toote/materjali detailne spetsifikatsioon on toodud tellimuse kinnitusel või tarnedokumentides.

Lisa 2 Toimivusdeklaratsioonile 64

Paneeli t��p:	nSPB WA ENERGY				
Viide harmoneeritud standardile:	EN 14509:2013				
Kavandatud kasutus:	Sise- v�i v�lisseinad				
Paneeli nimi:	nSPB 150 WA ENERGY	nSPB 170 WA ENERGY	nSPB 180 WA ENERGY	nSPB 200 WA ENERGY	Viide
CE m�rgise omistamise aasta:	25				
V�lisk�lje kattepleki paksus:	0.5 - 0.7				mm (EN 10143)
V�lisk�lje kattepleki terasemark:	S280GD+Z275, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA255, S280GD+ZA095				(EN 10346)
V�lisk�lje kattepleki pinnakate:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic v�i muu pinnakate PCS $\leq 4,0 \text{ MJ/m}^2$				(EN 10169)
V�lisk�lje kattepleki profileering (mooduli 1200 mm):	L25*, L, M				
Sise�lje kattepleki paksus:	0.5 - 0.7				mm (EN 10143)
Sise�lje kattepleki terase mark:	S280GD+Z275, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA255, S280GD+ZA095				(EN 10346)
Sise�lje kattepleki pinnakate:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic v�i muu pinnakate PCS $\leq 4,0 \text{ MJ/m}^2$				(EN 10169)
Sise�lje kattepleki profileering:	L25*, L				
S�damiku materjal:	MW				
S�damikmaterjali tihedus:	115				kg/m ³
Paneeli nimipaksus:	152	170	183	203	mm
Mass (mooduli 1200 mm):	27.0	29.1	30.2	32.5	kg/m ²
Mehaanilised omadused					
T�mbetugevus:	0.10	0.10	0.10	0.10	MPa
Nihketugevus:	0.062	0.062	0.062	0.06	MPa
Redutseeritud pikaajaline nihketugevus:	NPD				MPa
Nihkemoodul (s�damik):	3.0	3.0	3.0	3.0	MPa
Survetugevus (s�damik):	0.09	0.09	0.09	0.09	MPa
Roometegur t=2000h:	NPD				
Roometegur t=100000h:	NPD				
Kortsumistugevus (v�liskatteplekk):					
- sildel:	128	128	128	128	MPa
- sildel, k�rgendatud temperatuur:	124	124	124	124	MPa
- vahetoel:	84	84	84	84	MPa
- vahetoel, k�rgendatud temperatuur:	75	75	75	75	MPa
Kortsumistugevus (sisekatteplekk):					
- sildel:	128	128	128	128	MPa
- vahetoel:	84	84	84	84	MPa
Muud omadused:					
Soojuspidavus, U _{0,s} :	0.28	0.25	0.23	0.21	W/m ² K
S�damiku soojusjuhtivus, $\lambda_{\text{pektareentud}}$:	0.043				W/mK
Tuletundlikkus:	A2-s1, d0				Klass (EN 13501-1)
Tulep�stivus (horisontaalne sein):	EI 180				Klass (EN 13501-2)
Tulep�stivus (vertikaalne sein):	EI 180				Klass (EN 13501-2)
V�listuletundlikkus:	Ei ole kohaldatud				
Veel�bilaskvus:	A				Klass (EN 12865)
�hul�bilaskvus, surve ($/1 \text{ m}^2$):	n = 0.675, C = 0.001				(EN 12114)
�hul�bilaskvus, imemine ($/1 \text{ m}^2$):	n = 0.273, C = 0.003				(EN 12114)
Veeaur�l�bilaskvus:	L�bilaskmatu				
�huheliisolatsioon, R _w (C; C _p):	32 (-2; -4)				dB (EN ISO 717-1)
Helineelduvus, α_w :	0.1				(EN ISO 11654)
Kestvus:	L�bitud - k�ik v�rvid				

* Profileering L25 ei ole saadaval 0,7 mm kattepleki

Toote/materjali detailne spetsifikatsioon on toodud tellimuse kinnitusel v i tarnedokumentides.

Lisa 3 Toimivusdeklaratsioonile 64

Paneeli tüüp:		nSPB WF ENERGY, nSPB WFB ENERGY								
Viide harmoneeritud standardile:		EN 14509:2013								
Kavandatud kasutus:		Sise- või välisseinad								
Paneeli nimi:	nSPB 150 WF ENERGY nSPB 150 WFB ENERGY	nSPB 160 WF ENERGY nSPB 160 WFB ENERGY	nSPB 170 WF ENERGY nSPB 170 WFB ENERGY	nSPB 180 WF ENERGY nSPB 180 WFB ENERGY	nSPB 200 WF ENERGY nSPB 200 WFB ENERGY	nSPB 210 WF ENERGY nSPB 210 WFB ENERGY	nSPB 230 WF ENERGY nSPB 230 WFB ENERGY	Viide		
CE märgise omistamise aasta:	22									
Väliskülje kattepleki paksus:	0,5 - 0,7							mm	(EN 10143)	
Väliskülje kattepleki terasemark:	S280GD+Z275, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA255, S280GD+ZA095 S250GD+Z275, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA255, S250GD+ZA095								(EN 10346)	
Väliskülje kattepleki pinnakate:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic või muu pinnakate PCS ≤ 4,0 MJ/m ²								(EN 10169)	
Väliskülje kattepleki profileering (mooduli 1100 mm):	L25*, L, M, R28, R275, R550,F									
Väliskülje kattepleki profileering (mooduli 1000 mm):	L25*, L, M, R28, R250, R500, F									
Sisekülje kattepleki paksus:	0,5 - 0,7							mm	(EN 10143)	
Sisekülje kattepleki terase mark:	S280GD+Z275, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA255, S280GD+ZA095 S250GD+Z275, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA255, S250GD+ZA095								(EN 10346)	
Sisekülje kattepleki pinnakate:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic või muu pinnakate PCS ≤ 4,0 MJ/m ²								(EN 10169)	
Sisekülje kattepleki profileering:	L25*, L, F									
Südamiku materjal:	MW									
Südamikmaterjali tihedus:	115							kg/m ³		
Paneeli nimipaksus:	152	160	170	183	203	208	230	mm		
Mass (mooduli 1100 mm):	27.0	28.0	29.1	30.3	32.6	33.5	35.8	kg/m ²		
Mass (mooduli 1000 mm):	27.1	28.0	29.2	30.3	32.6	33.5	35.8	kg/m ²		
Mehaanilised omadused										
Tõmbetugevus:	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	MPa		
Nihketugevus:	0.062	0.062	0.062	0.062	0.06	0.058	0.053	MPa		
Redutseeritud pikaajaline nihketugevus:	NPD							MPa		
Nihkemoodul (südamik):	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	MPa		
Survetugevus (südamik):	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	MPa		
Roometegur t=2000h:	NPD									
Roometegur t=100000h:	NPD									
Kortsumistugevus (väliskatteplekk):										
- sildel:	128	128	128	128	128	120	120	MPa		
- sildel, kõrgendatud temperatuur:	124	124	124	124	124	115	115	MPa		
- vahetel:	84	84	84	84	84	84	84	MPa		
- vahetel, kõrgendatud temperatuur:	75	75	75	75	75	75	75	MPa		
Kortsumistugevus (sisekatteplekk):										
- sildel:	128	128	128	128	128	120	120	MPa		
- vahetel:	84	84	84	84	84	84	84	MPa		
Muud omadused:										
Soojuspidavus, U _{0,5} :	0.28	0.26	0.25	0.23	0.21	0.20	0.18	W/m ² K		
Südamiku soojusjuhtivus, λ _{deklaarentud} :	0.043							W/mK		
Tuletundlikkus:	A2-s1, d0							Klass	(EN 13501-1)	
Tulepüsimine (horisontaalne sein):	EI 240							Klass	(EN 13501-2)	
Tulepüsimine (vertikaalne sein):	EI 240							Klass	(EN 13501-2)	
Valistuletundlikkus:	Ei ole kohaldatud									
Veeläbilaskvus:	A							Klass	(EN 12865)	
Õhuläbilaskvus, surve (/ 1m ²):	n = 0.675, C = 0.001								(EN 12114)	
Õhuläbilaskvus, imemine (/1 m ²):	n = 0.273, C = 0.003								(EN 12114)	
Veeauruläbilaskvus:	Läbilaskmatu									
Õhuheliisolatsioon, R _w (C; C _p):	32 (-2; -4)							dB	(EN ISO 717-1)	
Helieneelduvus, α _w :	0.1								(EN ISO 11654)	
Kestvus:	Läbitud - kõik värvid									

* Profileering L25 ei ole saadaval 0,7 mm kattepleki

Toote/materjali detailne spetsifikatsioon on toodud tellimuse kinnitusel või tärnede dokumentides.

Lisa 4 Toimivusdeklaratsioonile 64

Paneeli t��p:	nSPB WFA ENERGY				
Viide harmoneeritud standardile:	EN 14509:2013				
Kavandatud kasutus:	Sise- v�i v�lisseinad				
Paneeli nimi:	nSPB 150 WFA ENERGY	nSPB 170 WFA ENERGY	nSPB 180 WFA ENERGY	nSPB 200 WFA ENERGY	Viide
CE m�rgise omistamise aasta:	25				
V�lisk�lje kattepleki paksus:	0,5 - 0,7				mm (EN 10143)
V�lisk�lje kattepleki terasemark:	S280GD+Z275, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA255, S280GD+ZA095				(EN 10346)
V�lisk�lje kattepleki pinnakate:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic v�i muu pinnakate PCS $\leq 4,0 \text{ MJ/m}^2$				(EN 10169)
V�lisk�lje kattepleki profileering (mooduli 1200 mm):	L25*, L, M				
Sise�lje kattepleki paksus:	0,5 - 0,7				mm (EN 10143)
Sise�lje kattepleki terase mark:	S280GD+Z275, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA255, S280GD+ZA095				(EN 10346)
Sise�lje kattepleki pinnakate:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic v�i muu pinnakate PCS $\leq 4,0 \text{ MJ/m}^2$				(EN 10169)
Sise�lje kattepleki profileering:	L25*, L				
S�damiku materjal:	MW				
S�damikmaterjali tihedus:	115				kg/m ³
Paneeli nimipaksus:	152	170	183	203	mm
Mass (mooduli 1200 mm):	27,0	29,1	30,2	32,5	kg/m ²
Mehaanilised omadused					
T�mbetugevus:	0,10	0,10	0,10	0,10	MPa
Nihketugevus:	0,062	0,062	0,062	0,06	MPa
Redutseeritud pikaajaline nihketugevus:	NPD				MPa
Nihkemoodul (s�damik):	3,0	3,0	3,0	3,0	MPa
Survetugevus (s�damik):	0,09	0,09	0,09	0,09	MPa
Roometegur t=2000h:	NPD				
Roometegur t=100000h:	NPD				
Kortsumistugevus (v�liskatteplekk):					
- sildel:	128	128	128	128	MPa
- sildel, k�rgendatud temperatuur:	124	124	124	124	MPa
- vahetoel:	84	84	84	84	MPa
- vahetoel, k�rgendatud temperatuur:	75	75	75	75	MPa
Kortsumistugevus (sisekatteplekk):					
- sildel:	128	128	128	128	MPa
- vahetoel:	84	84	84	84	MPa
Muud omadused:					
Soojuspidavus, U _{0,5} :	0,28	0,25	0,23	0,21	W/m ² K
S�damiku soojusjuhtivus, $\lambda_{\text{pektareentud}}$:	0,043				W/mK
Tuletundlikkus:	A2-s1, d0				Klass (EN 13501-1)
Tulep�stivus (horisontaalne sein):	EI 180				Klass (EN 13501-2)
Tulep�stivus (vertikaalne sein):	EI 180				Klass (EN 13501-2)
V�listuletundlikkus:	Ei ole kohaldatud				
Veel�bilaskvus:	A				Klass (EN 12865)
�hul�bilaskvus, surve ($/ 1 \text{ m}^2$):	n = 0,675, C = 0,001				(EN 12114)
�hul�bilaskvus, imemine ($/ 1 \text{ m}^2$):	n = 0,273, C = 0,003				(EN 12114)
Veeaur�l�bilaskvus:	L�bilaskmatu				
�huheliisolatsioon, R _w (C; C _p):	32 (-2; -4)				dB (EN ISO 717-1)
Helineelduvus, α_w :	0,1				(EN ISO 11654)
Kestvus:	L�bitud - k�ik v�rvid				

* Profileering L25 ei ole saadaval 0,7 mm kattepleki

Toote/materjali detailne spetsifikatsioon on toodud tellimuse kinnitusel v i t rnedokumentides.

Lisa 5 Toimivusdeklaratsioonile 64

Paneeli tüüp:		nSPB WS ENERGY, nSPB WSB ENERGY							
Viide harmoneeritud standardile:		EN 14509:2013							
Kavandatud kasutus:		Sise- või välisseinad							
Paneeli nimi:	nSPB 150 WS ENERGY nSPB 150 WSB ENERGY	nSPB 160 WS ENERGY nSPB 160 WSB ENERGY	nSPB 170 WS ENERGY nSPB 170 WSB ENERGY	nSPB 180 WS ENERGY nSPB 180 WSB ENERGY	nSPB 200 WS ENERGY nSPB 200 WSB ENERGY	nSPB 210 WS ENERGY nSPB 210 WSB ENERGY	nSPB 230 WS ENERGY nSPB 230 WSB ENERGY	Viide	
CE märgise omistamise aasta:	22					23	22		
Väliskülje kattepleki paksus:	0,5 - 0,7							mm	(EN 10143)
Väliskülje kattepleki terasemark:	S280GD+Z275, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA255, S280GD+ZA095 S250GD+Z275, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA255, S250GD+ZA095								(EN 10346)
Väliskülje kattepleki pinnakate:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallicvõi muupinnakate PCS ≤ 4,0 MJ/m ²								(EN 10169)
Väliskülje kattepelki profileering (mooduli 1100 mm):	L25*, L, M, R28, R275, R550, F								
Väliskülje kattepelki profileering (mooduli 1000 mm):	L25*, L, M, R28, R250, R500, F								
Sisekülje kattepleki paksus:	0,5 - 0,7							mm	(EN 10143)
Sisekülje kattepleki terase mark:	S280GD+Z275, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA255, S280GD+ZA095 S250GD+Z275, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA255, S250GD+ZA095								(EN 10346)
Sisekülje kattepleki pinnakate:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallicvõi muupinnakate PCS ≤ 4,0 MJ/m ²								(EN 10169)
Sisekülje kattepleki profileering:	L25*, L, F								
Südamiku materjal:	MW								
Südamikmaterjali tihedus:	125							kg/m ³	
Paneeli nimpaksus:	152	160	170	183	203	208	230	mm	
Mass (mooduli 1100 mm):	28.6	29.6	30.8	32.1	34.6	35.6	38.1	kg/m ²	
Mass (mooduli 1000 mm):	28.6	29.6	30.9	32.1	34.6	35.6	38.1	kg/m ²	
Mehaanilised omadused									
Tõmbetugevus:	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	MPa	
Nihketugevus:	0.086	0.083	0.081	0.079	0.076	0.071	0.064	MPa	
Redutseeritud pikaajaline nihketugevus:	NPD							MPa	
Nihkemoodul (südamik):	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	MPa	
Survetugevus (südamik):	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	MPa	
Roometegur t=2000h:	NPD								
Roometegur t=100000h:	NPD								
Kortsumistugevus (väliskatteplekk), profileering L25:									
- sildel:	180	180	180	180	180	180	180	MPa	
- sildel, kõrgendatud temperatuur:	165	165	165	165	165	165	165	MPa	
- vahetel:	96	96	96	96	96	96	96	MPa	
- vahetel, kõrgendatud temperatuur:	86	86	86	86	86	86	86	MPa	
Kortsumistugevus (väliskatteplekk), profileering L, M:									
- sildel:	165	165	165	165	165	165	151	MPa	
- sildel, kõrgendatud temperatuur:	150	150	150	150	150	150	136	MPa	
- vahetel:	96	96	96	96	96	96	96	MPa	
- vahetel, kõrgendatud temperatuur:	86	86	86	86	86	86	86	MPa	
Kortsumistugevus (väliskatteplekk), profileering R275, R550, R28, R250, R500, F:									
- sildel:	150	150	150	150	150	150	150	MPa	
- sildel, kõrgendatud temperatuur:	135	135	135	135	135	135	135	MPa	
- vahetel:	96	96	96	96	96	96	96	MPa	
- vahetel, kõrgendatud temperatuur:	86	86	86	86	86	86	86	MPa	
Kortsumistugevus (sisekatteplekk), profileering L25:									
- sildel:	180	180	180	180	180	180	180	MPa	
- vahetel:	96	96	96	96	96	96	96	MPa	
Kortsumistugevus (sisekatteplekk), profileering L:									
- sildel:	165	165	165	165	165	165	165	MPa	
- vahetel:	96	96	96	96	96	96	96	MPa	
Kortsumistugevus (sisekatteplekk), profileering F:									
- sildel:	150	150	150	150	150	150	150	MPa	
- vahetel:	96	96	96	96	96	96	96	MPa	
Muud omadused:									
Soojuspidavus, U _{0,5} :	0.29	0.27	0.26	0.24	0.22	0.21	0.19	W/m ² K	
Südamiku soojusjuhtivus, λ _{0,025asteeritud} :	0.045							W/mK	
Tuletundlikkus:	A2-s1, d0							Klass	(EN 13501-1)
Tulepüsimus (horisontaalne sein):	EI 180							Klass	(EN 13501-2)
Tulepüsimus (vertikaalne sein):	EI 180							Klass	(EN 13501-2)
Välisuletundlikkus:	Not applicable								
Veeläbilaskvus:	A							Klass	(EN 12865)
Õhuläbilaskvus, surve (/ 1m ²):	n = 0.675, C = 0.001								(EN 12114)
Õhuläbilaskvus, imemine (/ 1 m ²):	n = 0.273, C = 0.003								(EN 12114)
Veeauruläbilaskvus:	Impermeable								
Õhuheliisolatsioon, R _w (C; C _p):	32 (-2; -4)							dB	(EN ISO 717-1)
Helineelduvus, α _w :	0.1								(EN ISO 11654)
Kestvus:	Pass - all colours								

* Profileering L25 ei ole saadaval 0,7 mm kattepleki

Toote/materjali detailne spetsifikatsioon on toodud tellimuse kinnitusel või tarnedokumentides.

Lisa 6 Toimivusdeklaratsioonile 64

Paneeli tüüp:	nSPB WSA ENERGY				
Viide harmoneeritud standardile:	EN 14509:2013				
Kavandatud kasutus:	Sise- või välisseinad				
Paneeli nimi:	nSPB 150 WSA ENERGY	nSPB 170 WSA ENERGY	nSPB 180 WSA ENERGY	nSPB 200 WSA ENERGY	Viide
CE määrgise omistamise aasta:	25				
Väliskülje kattepleki paksus:	0,5 - 0,7				mm (EN 10143)
Väliskülje kattepleki terasemark:	S280GD+Z275, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA255, S280GD+ZA095				(EN 10346)
Väliskülje kattepleki pinnakate:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallicvõi muupinnakate PCS ≤ 4,0 MJ/m ²				(EN 10169)
Väliskülje kattepelki profileering (mooduli 1200 mm):	L, M				
Sisekülje kattepelki paksus:	0.5 - 0.7				mm (EN 10143)
Sisekülje kattepleki terase mark:	S280GD+Z275, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA255, S280GD+ZA095				(EN 10346)
Sisekülje kattepleki pinnakate:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallicvõi muupinnakate PCS ≤ 4,0 MJ/m ²				(EN 10169)
Sisekülje kattepleki profileering:	L				
Südamiku materjal:	MW				
Südamikmaterjali tihedus:	125				kg/m ³
Paneeli nimipaksus:	152	170	183	203	mm
Mass (mooduli 1200 mm):	28.6	30.8	32.1	34.6	kg/m ²
Mehaanilised omadused					
Tõmbetugevus:	0.13	0.13	0.13	0.13	MPa
Nihketugevus:	0.086	0.081	0.079	0.076	MPa
Redutseeritud pikaajaline nihketugevus:	NPD				MPa
Nihkemoodul (südamik):	6.0	6.0	6.0	6.0	MPa
Survetugevus (südamik):	0.115	0.115	0.115	0.115	MPa
Roometegur t=2000h:	NPD				
Roometegur t=100000h:	NPD				
Kortsumistugevus (väliskatteplekk), profileering L, M:					
- sildel:	165	165	165	165	MPa
- sildel, kõrgendatud temperatuur:	150	150	150	150	MPa
- vahetoel:	96	96	96	96	MPa
- vahetoel, kõrgendatud temperatuur:	86	86	86	86	MPa
Kortsumistugevus (sisekatteplekk), profileering L:					
- sildel:	165	165	165	165	MPa
- vahetoel:	96	96	96	96	MPa
Muud omadused:					
Soojuspidavus, U _{0,s} :	0.29	0.26	0.24	0.22	W/m ² K
Südamiku soojusjuhtivus, λ _{peklareentud} :	0.045				W/mK
Tuletundlikkus:	A2-s1, d0				Klass (EN 13501-1)
Tulepüsvitus (horisontaalne sein):	EI 180				Klass (EN 13501-2)
Tulepüsvitus (vertikaalne sein):	EI 180				Klass (EN 13501-2)
Välisuletundlikkus:	Not applicable				
Veeläbilaskvus:	A				Klass (EN 12865)
Õhuläbilaskvus, surve (/ 1m ²):	n = 0.675, C = 0.001				(EN 12114)
Õhuläbilaskvus, imemine (/1 m ²):	n = 0.273, C = 0.003				(EN 12114)
Veeaurübilaskvus:	Impermeable				
Õhuheliisolatsioon, R _w (C; C _p):	32 (-2; -4)				dB (EN ISO 717-1)
Helineelduvus, α _w :	0.1				(EN ISO 11654)
Kestvus:	Pass - all colours				

Toote/materjali detailne spetsifikatsioon on toodud tellimuse kinnitusel v i t rnedokumentides.

Lisa 7 Toimivusdeklaratsioonile 64

Paneeli tüüp:	nSPB W, nSPB WB													
Viide harmoneeritud standardile:	EN 14509:2013													
Kavandatud kasutus:	Sise- või välisseinad													
Paneeli nimi:	nSPB 80 W nSPB 80 WB	nSPB 100 W nSPB 100 WB	nSPB 110 W nSPB 110 WB	nSPB 120 W nSPB 120 WB	nSPB 140 W nSPB 140 WB	nSPB 150 W nSPB 150 WB	nSPB 160 W nSPB 160 WB	nSPB 170 W nSPB 170 WB	nSPB 180 W nSPB 180 WB	nSPB 200 W nSPB 200 WB	nSPB 210 W nSPB 210 WB	nSPB 230 W nSPB 230 WB	Viide	
CE märgise omanamise aasta:	22													
Väliskülje kattepleki paksus:	0,5 - 0,7												mm	(EN 10143)
Väliskülje kattepleki terasemärk:	S280GD+Z275, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA255, S280GD+ZA095 S250GD+Z275, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA255, S250GD+ZA095													(EN 10346)
Väliskülje kattepleki pinnakate:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic või muu pinnakate PCS ≤ 4,0 MJ/m ²													(EN 10169)
Väliskülje kattepleki profileering (mooduli 1100 mm):	L25*, L, M, R28, R275, R550, F													
Väliskülje kattepleki profileering (mooduli 1000 mm):	L25*, L, M, R28, R250, R500, F													
Sisekülje kattepleki paksus:	0,5 - 0,7												mm	(EN 10143)
Sisekülje kattepleki terase märk:	S280GD+Z275, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA255, S280GD+ZA095 S250GD+Z275, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA255, S250GD+ZA095													(EN 10346)
Sisekülje kattepleki pinnakate:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic või muu pinnakate PCS ≤ 4,0 MJ/m ²													(EN 10169)
Sisekülje kattepleki profileering:	L25*, L, F													
Südamiku materjal:	MW													
Südamikmaterjali tihedus:	115												kg/m ³	
Paneeli nimipaksus:	80	100	110	120	140	152	160	170	183	203	208	230	mm	
Mass (mooduli 1100 mm):	18.8	21.1	22.2	23.4	25.7	27.0	28.0	29.1	30.3	32.6	33.5	35.8	kg/m ²	
Mass (mooduli 1000 mm):	18.8	21.1	22.3	23.4	25.7	27.1	28.0	29.2	30.3	32.6	33.5	35.8	kg/m ²	
Mehaanilised omadused														
Tõmbetugevus:	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	MPa	
Nihketugevus:	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.06	0.058	0.053	MPa
Redutseeritud pikaajaline nihketugevus:	NPD												MPa	
Nihkemoodul (südamik):	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	MPa	
Survetugevus (südamik):	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	MPa	
Roometegur t=2000h:	NPD													
Roometegur t=100000h:	NPD													
Kortsumistugevus (väliskatteplekk):														
- sildel:	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	120	120	MPa	
- sildel, kõrgendatud temperatuur:	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	115	115	MPa	
- vahetool:	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	MPa	
- vahetool, kõrgendatud temperatuur:	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	MPa	
Kortsumistugevus (sisekatteplekk):														
- sildel:	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	120	120	MPa	
- vahetool:	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	MPa	
Muud omadused:														
Soojuspidavus, U _{g,2} :	0.51	0.41	0.38	0.34	0.30	0.28	0.26	0.25	0.23	0.21	0.20	0.18	W/m ² K	
Südamiku soojusjuhtivus, λ _{0,050m} :	0.043												W/mK	
Tuletundlikkus:	A2-s1, d0												Klass	(EN 13501-1)
Tulepõusivus (horisontaalne sein):	EI 45	EI 90				EI 180							Klass	(EN 13501-2)
Tulepõusivus (vertikaalne sein):	NPD	EI 90				EI 180							Klass	(EN 13501-2)
Välistuletundlikkus:	EI ole kohaldatud													
Veeilbilaskvus:	A												Klass	(EN 12865)
Õhutibilaskvus, surve (/ 1m ³), tihendiga paneelid:	NPD					n = 0.675, C = 0.001								(EN 12114)
Õhutibilaskvus, imemine (/ 1 m ³), tihendiga paneelid:	NPD					n = 0.273, C = 0.003								(EN 12114)
Õhutibilaskvus, paneelid ilma tihendita:	NPD													
Veeaurilbilaskvus:	Läbilaskmatu													
Õhuhelisolatsioon, R _w (C; C ₂):	33 (-1; -4)	32 (-2; -4)											dB	(EN ISO 717-1)
Helineelduvus, α _w :	0.1													(EN ISO 11654)
Kestvus:	Läbitud - kõik värvid													

* Profileering L25 ei ole saadaval 0.7 mm kattepleki

Toote/materjali detailne spetsifikatsioon on toodud tellimuse kinnitusel v i tarnedokumentides.

Lisa 8 Toimivusdeklaratsioonile 64

Paneeli tüüp:	nSPB WA						
Viide harmoneeritud standardile:	EN 14509:2013						
Kavandatud kasutus:	Sise- või välisseinad						
Paneeli nimi:	nSPB 100 WA	nSPB 120 WA	nSPB 150 WA	nSPB 170 WA	nSPB 180 WA	nSPB 200 WA	Viide
CE märgise omistamise aasta:	25						
Väliskülje kattepleki paksus:	0,5 - 0,7						mm (EN 10143)
Väliskülje kattepleki terasemark:	S280GD+Z275, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA255, S280GD+ZA095						(EN 10346)
Väliskülje kattepleki pinnakate:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic või muu pinnakate PCS ≤ 4,0 MJ/m ²						(EN 10169)
Väliskülje kattepleki profileering (mooduli 1200 mm):	L25*, L, M						
Sisekülje kattepleki paksus:	0,5 - 0,7						mm (EN 10143)
Sisekülje kattepleki terase mark:	S280GD+Z275, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA255, S280GD+ZA095						(EN 10346)
Sisekülje kattepleki pinnakate:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic või muu pinnakate PCS ≤ 4,0 MJ/m ²						(EN 10169)
Sisekülje kattepleki profileering:	L25*, L						
Südamiku materjal:	MW						
Südamikmaterjali tihedus:	115						kg/m ³
Paneeli nimipaksus:	100	120	152	170	183	203	mm
Mass (mooduli 1200 mm):	21	23.3	27.0	29.1	30.2	32.5	kg/m ²
Mehaanilised omadused							
Tõmbetugevus:	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	MPa
Nihketugevus:	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.06	MPa
Redutseeritud pikaajaline nihketugevus:	NPD						MPa
Nihkemoodul (südamik):	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	MPa
Survetugevus (südamik):	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	MPa
Roometegur t=2000h:	NPD						
Roometegur t=10000h:	NPD						
Kortsumistugevus (väliskatteplekk):							
- sildel:	128	128	128	128	128	128	MPa
- sildel, kõrgendatud temperatuur:	124	124	124	124	124	124	MPa
- vahetoel:	84	84	84	84	84	84	MPa
- vahetoel, kõrgendatud temperatuur:	75	75	75	75	75	75	MPa
Kortsumistugevus (sisekatteplekk):							
- sildel:	128	128	128	128	128	128	MPa
- vahetoel:	84	84	84	84	84	84	MPa
Muud omadused:							
Soojuspidavus, U _{g,s} :	0.41	0.34	0.28	0.25	0.23	0.21	W/m ² K
Südamiku soojusjuhtivus, λ _{deklaareitud} :	0.043						W/mK
Tuletundlikkus:	A2-s1, d0						Klass (EN 13501-1)
Tulepüsimus (horisontaalne sein):	EI 90		EI 180				Klass (EN 13501-2)
Tulepüsimus (vertikaalne sein):	EI 90		EI 180				Klass (EN 13501-2)
Välisuletundlikkus:	Ei ole kohaldatud						
Veeläbilaskvus:	A						Klass (EN 12865)
Õhuläbilaskvus, surve (/ 1m ²), tihendiga paneelid:	NPD		n = 0.675, C = 0.001				(EN 12114)
Õhuläbilaskvus, imemine (/1 m ²), tihendiga paneelid:	NPD		n = 0.273, C = 0.003				(EN 12114)
Õhuläbilaskvus, paneelid ilma tihendita:	NPD						
Veeaurübilaskvus:	Läbilaskmatu						
Õhuheliisolatsioon, R _w (C; C _p):	32 (-2; -4)						dB (EN ISO 717-1)
Helineelduvus, α _w :	0.1						(EN ISO 11654)
Kestvus:	Läbitud - kõik värvid						

* Profileering L25 ei ole saadaval 0,7 mm kattepleki

Toote/materjali detailne spetsifikatsioon on toodud tellimuse kinnitusel või tarnedokumentides.

Lisa 9 Toimivusdeklaratsioonile 64

Paneeli tüüp:	nSPB WF, nSPB WFB												
Vide harmoneeritud standardile:	EN 14509:2013												
Kavandatud kasutus:	Sise- või välisseinad												
Paneeli nimi:	nSPB 100 WF nSPB 100 WFB	nSPB 110 WF nSPB 110 WFB	nSPB 120 WF nSPB 120 WFB	nSPB 140 WF nSPB 140 WFB	nSPB 150 WF nSPB 150 WFB	nSPB 160 WF nSPB 160 WFB	nSPB 170 WF nSPB 170 WFB	nSPB 180 WF nSPB 180 WFB	nSPB 200 WF nSPB 200 WFB	nSPB 210 WF nSPB 210 WFB	nSPB 230 WF nSPB 230 WFB	Vide	
CE märgise omanistamise aasta:	22												
Väliskülje kattepleki paksus:	0,5 - 0,7											mm	(EN 10143)
Väliskülje kattepleki terasemärk:	S280GD+Z275, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA255, S280GD+ZA095 S250GD+Z275, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA255, S250GD+ZA095											mm	(EN 10346)
Väliskülje kattepleki pinnakate:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic või muu pinnakate PCS ≤ 4,0 MJ/m ²											mm	(EN 10169)
Väliskülje kattepleki profileering (mooduli 1100 mm):	L25*, L, M, R28, R275, R550, F											mm	(EN 10346)
Väliskülje kattepleki profileering (mooduli 1000 mm):	L25*, L, M, R28, R250, R500, F											mm	(EN 10346)
Sisekülje kattepleki paksus:	0,5 - 0,7											mm	(EN 10143)
Sisekülje kattepleki terase märk:	S280GD+Z275, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA255, S280GD+ZA095 S250GD+Z275, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA255, S250GD+ZA095											mm	(EN 10346)
Sisekülje kattepleki pinnakate:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic või muu pinnakate PCS ≤ 4,0 MJ/m ²											mm	(EN 10169)
Sisekülje kattepleki profileering:	L25*, L, F											mm	(EN 10346)
Südämi materjal:	MW											mm	(EN 10346)
Südämi materjali tihedus:	125						115						kg/m ³
Paneeli nimpakusus:	100	110	120	140	152	160	170	183	203	208	230	mm	
Mass (mooduli 1100 mm):	22.1	23.3	24.6	25.7	27.0	28.0	29.1	30.3	32.6	33.5	35.8	kg/m ²	
Mass (mooduli 1000 mm):	22.1	23.4	24.6	25.7	27.1	28.0	29.2	30.3	32.6	33.5	35.8	kg/m ²	
Mehaanilised omadused													
Tõmbetugevus:	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	MPa	
Nihketugevus:	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.06	0.058	0.053	MPa	
Redutseeritud pikaajaline nihketugevus:	NPD											MPa	
Nihkemoodul (südämi):	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	MPa	
Survetugevus (südämi):	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	MPa	
Roometegur t=2000h:	NPD											MPa	
Roometegur t=10000h:	NPD											MPa	
Kortsumistugevus (väliskatteplekk):												MPa	
- silidel:	128	128	128	128	128	128	128	128	128	120	120	MPa	
- silidel, kõrgendatud temperatuur:	124	124	124	124	124	124	124	124	124	115	115	MPa	
- vahetool:	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	MPa	
- vahetool, kõrgendatud temperatuur:	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	MPa	
Kortsumistugevus (sisekatteplekk):												MPa	
- silidel:	128	128	128	128	128	128	128	128	128	120	120	MPa	
- vahetool:	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	MPa	
Muud omadused:													
Soojuspidavus, U _{g,2} :	0.44	0.40	0.36	0.30	0.28	0.26	0.25	0.23	0.21	0.20	0.18	W/m ² K	
Südämi soojusjuhtivus, λ _{0,025m} :	0.045			0.043								W/mK	
Tuletundlikkus:						A2-s1, d0							Klass (EN 13501-1)
Tulepüsimus (horisontaalne sein):	EI 120				EI 240								Klass (EN 13501-2)
Tulepüsimus (vertikaalne sein):	EI 120				EI 240								Klass (EN 13501-2)
Välisuletundlikkus:	EI ole kohaldatud											Klass (EN 12865)	
Veelebilaskvus:	A											Klass (EN 12865)	
Õhutähtsuskus, surve (/ 1m ³), tihendiga paneelid:	NPD				n = 0.675, C = 0.001								(EN 12114)
Õhutähtsuskus, imemine (/1 m ³), tihendiga paneelid:	NPD				n = 0.273, C = 0.003								(EN 12114)
Õhutähtsuskus, paneelid ilma tihendita:	NPD											(EN 12114)	
Vesaurübilaskvus:	Läbilaskmatu											dB (EN ISO 717-1)	
Õhuhelisolatsioon, R _w (C; C _w):	32 (-2; -4)											dB (EN ISO 717-1)	
Helineelduvus, α _w :	0.1											(EN ISO 11654)	
Kestvus:	Läbitud - kõik värvid											(EN ISO 11654)	

* Profileering L25 ei ole saadaval 0.7 mm kattepleki

Toote/materjali detailne spetsifikatsioon on toodud tellimuse kinnitusele või tarnedokumentides.

Lisa 10 Toimivusdeklaratsioonile 64

Paneeli tüüp:	nSPB WFA						
Viide harmoneeritud standardile:	EN 14509:2013						
Kavandatud kasutus:	Sise- või välisseinadt						
Paneeli nimi:	nSPB 100 WFA	nSPB 120 WFA	nSPB 150 WFA	nSPB 170 WFA	nSPB 180 WFA	nSPB 200 WFA	Viide
CE märgise omistamise aasta:	25						
Väliskülje kattepleki paksus:	0,5 - 0,7						mm (EN 10143)
Väliskülje kattepleki terasemark:	S280GD+Z275, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA255, S280GD+ZA095						(EN 10346)
Väliskülje kattepleki pinnakate:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic või muu pinnakate PCS ≤ 4,0 MJ/m ²						(EN 10169)
Väliskülje kattepelki profileering (mooduli 1200 mm):	L25*, L, M						
Sisekülje kattepleki paksus:	0,5 - 0,7						mm (EN 10143)
Sisekülje kattepleki terase mark:	S280GD+Z275, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA255, S280GD+ZA095						(EN 10346)
Sisekülje kattepleki pinnakate:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic või muu pinnakate PCS ≤ 4,0 MJ/m ²						(EN 10169)
Sisekülje kattepleki profileering:	L25*, L						
Südamiku materjal:	MW						
Südamikmaterjali tihedus:	125		115				kg/m ³
Paneeli nimipaksus:	100	120	152	170	183	203	mm
Mass (mooduli 1200 mm):	22.0	24.5	27.0	29.1	30.2	32.5	kg/m ²
Mehaanilised omadused							
Tõmbetugevus:	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	MPa
Nihketugevus:	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.06	MPa
Redutseeritud pikaajaline nihketugevus:	NPD						MPa
Nihkemoodul (südamik):	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	MPa
Survetugevus (südamik):	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	MPa
Roometegur t=2000h:	NPD						
Roometegur t=100000h:	NPD						
Kortsumistugevus (väliskatteplekk):							
- sildel:	128	128	128	128	128	128	MPa
- sildel, kõrgendatud temperatuur:	124	124	124	124	124	124	MPa
- vahetoel:	84	84	84	84	84	84	MPa
- vahetoel, kõrgendatud temperatuur:	75	75	75	75	75	75	MPa
Kortsumistugevus (sisekatteplekk):							
- sildel:	128	128	128	128	128	128	MPa
- vahetoel:	84	84	84	84	84	84	MPa
Muud omadused:							
Soojuspidavus, U _{0,s} :	0.44	0.36	0.28	0.25	0.23	0.21	W/m ² K
Südamiku soojusjuhtivus, λ _{deklaareitud} :	0.045		0.043				W/mK
Tuletundlikkus:	A2-s1, d0						Klass (EN 13501-1)
Tulepüsimus (horisontaalne sein):	EI 120		EI 240				Klass (EN 13501-2)
Tulepüsimus (vertikaalne sein):	EI 120		EI 240				Klass (EN 13501-2)
Välisuletundlikkus:	Ei ole kohaldatud						
Veeläbilaskvus:	A						Klass (EN 12865)
Õhuläbilaskvus, surve (/ 1m ²), tihendiga paneelid:	NPD		n = 0.675, C = 0.001				(EN 12114)
Õhuläbilaskvus, imemine (/1 m ²), tihendiga paneelid:	NPD		n = 0.273, C = 0.003				(EN 12114)
Õhuläbilaskvus, paneelid ilma tihendita:	NPD						
Veeauruläbilaskvus:	Läbilaskmatu						
Õhuheliisolatsioon, R _w (C; C _o):	32 (-2; -4)						dB (EN ISO 717-1)
Helineelduvus, α _w :	0.1						(EN ISO 11654)
Kestvus:	Läbitud - kõik värvid						

* Profileering L25 ei ole saadaval 0,7 mm kattepleki

Toote/materjali detailne spetsifikatsioon on toodud tellimuse kinnitusel või tarnedokumentides.

Lisa 11 Toimivusdeklaratsioonile 64

Paneeli tüüp:		nSPB WS, nSPB WSB											
Vide harmoneeritud standardile:		EN 14509:2013											
Kavandatud kasutus:		Sise- või välisseinad, laed											
Paneeli nimi:	nSPB 100 WS nSPB 100 WSB	nSPB 110 WS nSPB 110 WSB	nSPB 120 WS nSPB 120 WSB	nSPB 140 WS nSPB 140 WSB	nSPB 150 WS nSPB 150 WSB	nSPB 160 WS nSPB 160 WSB	nSPB 170 WS nSPB 170 WSB	nSPB 180 WS nSPB 180 WSB	nSPB 200 WS nSPB 200 WSB	nSPB 210 WS nSPB 210 WSB	nSPB 230 WS nSPB 230 WSB	Vide	
CE märgise omistamise aasta:	22										23	22	
Väliskülje kattepleki paksus:	0.5 - 0.7											mm	(EN 10143)
Väliskülje kattepleki terasemärk:	S280GD+Z275, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA255, S280GD+ZA095 S250GD+Z275, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA255, S250GD+ZA095											mm	(EN 10346)
Väliskülje kattepleki pinnakate:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic või muupinnakate PCS ≤ 4,0 MJ/m ²											mm	(EN 10169)
Väliskülje kattepleki profileering (mooduli 1100 mm):	L25*, L, M, R28, R275, R550, F												
Väliskülje kattepleki profileering (mooduli 1000 mm):	L25*, L, M, R28, R250, R500, F												
Sisekülje kattepleki paksus:	0.5 - 0.7											mm	(EN 10143)
Sisekülje kattepleki terase märk:	S280GD+Z275, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA255, S280GD+ZA095 S250GD+Z275, S250GD+Z100, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZM100, S250GD+ZA255, S250GD+ZA095											mm	(EN 10346)
Sisekülje kattepleki pinnakate:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic või muupinnakate PCS ≤ 4,0 MJ/m ²											mm	(EN 10169)
Sisekülje kattepleki profileering:	L25*, L, F												
Südamiku materjal:	MW												
Südamikmaterjali tihedus:	125											kg/m ³	
Paneeli nimpaksus:	100	110	120	140	152	160	170	183	203	208	230	mm	
Mass (mooduli 1100 mm):	22.1	23.3	24.6	27.1	28.6	29.6	30.8	32.1	34.6	35.6	38.1	kg/m ²	
Mass (mooduli 1000 mm):	22.5	23.4	24.6	27.1	28.6	29.6	30.9	32.1	34.6	35.6	38.1	kg/m ²	
Mehaanilised omadused													
Tõmbetugevus:	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	MPa	
Nihketugevus:	0.10	0.10	0.10	0.09	0.086	0.083	0.081	0.079	0.076	0.071	0.064	MPa	
Redutseeritud pikaajaline nihketugevus:	0.04	0.04	0.04	0.036	0.034	0.033	0.032	0.032	0.03	0.028	0.026	MPa	
Nihkemoodul (südamik):	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	MPa	
Survetugevus (südamik):	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	MPa	
Roometegur t=2000h:	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40		
Roometegur t=10000h:	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45		
Kortsumistugevus (väliskatteplekk), profileering L25:													
- sildel:	185	185	185	185	180	180	180	180	180	180	180	MPa	
- sildel, kõrgendatud temperatuur:	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	MPa	
- vahetool:	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	MPa	
- vahetool, kõrgendatud temperatuur:	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	MPa	
Kortsumistugevus (väliskatteplekk), profileering L, M:													
- sildel:	150	150	150	150	165	165	165	165	165	165	151	MPa	
- sildel, kõrgendatud temperatuur:	135	135	135	135	150	150	150	150	150	150	136	MPa	
- vahetool:	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	MPa	
- vahetool, kõrgendatud temperatuur:	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	MPa	
Kortsumistugevus (väliskatteplekk), profileering R275, R550, R28, R250, R500, F:													
- sildel:	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	MPa	
- sildel, kõrgendatud temperatuur:	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	MPa	
- vahetool:	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	MPa	
- vahetool, kõrgendatud temperatuur:	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	MPa	
Kortsumistugevus (sisekatteplekk), profileering L25:													
- sildel:	185	185	185	185	180	180	180	180	180	180	180	MPa	
- vahetool:	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	MPa	
Kortsumistugevus (sisekatteplekk), profileering L:													
- sildel:	150	150	150	150	165	165	165	165	165	165	165	MPa	
- vahetool:	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	MPa	
Kortsumistugevus (sisekatteplekk), profileering F:													
- sildel:	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	MPa	
- vahetool:	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	MPa	
Vastupidavus korduvale juurdepääsukoormusele:	Ei sobi aeg-ajalt jalgsi liikumiseks juurdepääsuks ega hoolduseks											Klass	
Vastupidavus punktikoormusele:	1.2 kN 6.0 m											Klass	
Muud omadused:													
Soojuspidavus, U _{g,s} :	0.44	0.40	0.36	0.31	0.29	0.27	0.26	0.24	0.22	0.21	0.19	W/m ² K	
Südamiku soojusjuhtivus, λ _{0,05-0,10} :	0.045												
Tuletundlikkus:	A2-s1, d0											Klass	
Tulepiisvus (horisontaalne sein):	EI 90				EI 180							Klass	
Tulepiisvus (vertikaalne sein):	EI 90				EI 180							Klass	
Tulepiisvus (lagi):					EI 120							Klass	
Välistuletundlikkus:	Ei ole kohaldatud											Klass	
Veetäblaskvus:	A											Klass	
Õhutäblaskvus, surve (/ 1m ²), tihendiga paneelid:	NPD				n = 0.675, C = 0.001							Klass	
Õhutäblaskvus, imemine (/ 1m ²), tihendiga paneelid:	NPD				n = 0.273, C = 0.003							Klass	
Õhutäblaskvus, paneelid ilma tihendita:	NPD												
Veeaurutäblaskvus:	Läbilaskmatu												
Õhuhelisolatsioon, R _a (C; C ₀):	32 (-2; -4)											dB	
Helineelduvus, α _w :	0.1												
Kestvus:	Läbitud - kõik värvid												

* Profileering L25 ei ole saadaval 0.7 mm kattepleki

Toote/materjali detailne spetsifikatsioon on toodud tellimuse kinnitusel v i tarne dokumentides.

Lisa 12 Toimivusdeklaratsioonile 64

Paneeli tüüp:	nSPB WSA						
Viide harmoneeritud standardile:	EN 14509:2013						
Kavandatud kasutus:	Sise- või välisseinad, laed						
Paneeli nimi:	nSPB 100 WSA	nSPB 120 WSA	nSPB 150 WSA	nSPB 170 WSA	nSPB 180 WSA	nSPB 200 WSA	Viide
CE märgise omistamise aasta:	25						
Väliskülje kattepleki paksus:	0,5 - 0,7						mm (EN 10143)
Väliskülje kattepleki terasemark:	S280GD+Z275, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA255, S280GD+ZA095						(EN 10346)
Väliskülje kattepleki pinnakate:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic või muupinnakate PCS ≤ 4,0 MJ/m ²						(EN 10169)
Väliskülje kattepleki profileering (mooduli 1200 mm):	L, M						
Sisekülje kattepelki paksus:	0,5 - 0,7						mm (EN 10143)
Sisekülje kattepleki terase mark:	S280GD+Z275, S280GD+Z100, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZM100, S280GD+ZA255, S280GD+ZA095						(EN 10346)
Sisekülje kattepleki pinnakate:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic või muupinnakate PCS ≤ 4,0 MJ/m ²						(EN 10169)
Sisekülje kattepleki profileering:	L						
Südamiku materjal:	MW						
Südamikmaterjali tihedus:	125						kg/m ³
Paneeli nimipaksus:	100	120	152	170	183	203	mm
Mass (mooduli 1200 mm):	22.0	24.5	28.5	30.8	32.0	34.5	kg/m ²
Mehaanilised omadused							
Tõmbetugevus:	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	MPa
Nihketugevus:	0.10	0.10	0.086	0.081	0.079	0.076	MPa
Redutseeritud pikaajaline nihketugevus:	0.04	0.04	0.034	0.032	0.032	0.03	MPa
Nihkemoodul (südamik):	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	MPa
Survetugevus (südamik):	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	MPa
Roometegur t=2000h:	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	
Roometegur t=10000h:	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	
Kortsumistugevus (väliskatteplekk), profileering L, M:							
- silde:	150	150	165	165	165	165	MPa
- silde, kõrgendatud temperatuur:	135	135	150	150	150	150	MPa
- vahetol:	96	96	96	96	96	96	MPa
- vahetol, kõrgendatud temperatuur:	86	86	86	86	86	86	MPa
Kortsumistugevus (sisekatteplekk), profileering L:							
- silde:	150	150	165	165	165	165	MPa
- vahetol:	96	96	96	96	96	96	MPa
Vastupidavus korduvale juurdepääsukoormusele:	Ei sobi aeg-ajalt jalgsi liikumiseks juurdepääsuks ega hoolduseks						Klass
Vastupidavus punktikoormusele:	1.2 kN 6.0 m						Klass
Muud omadused:							
Soojuspidavus, U _{0,s} :	0.44	0.36	0.29	0.26	0.24	0.22	W/m ² K
Südamiku soojusjuhtivus, λ _{deklaareitud} :	0.045						W/mK
Tuletundlikkus:	A2-s1, d0						Klass (EN 13501-1)
Tulepüsimis (horisontaalne sein):	EI 90		EI 180				Klass (EN 13501-2)
Tulepüsimis (vertikaalne sein):	EI 90		EI 180				Klass (EN 13501-2)
Tulepüsimis (lagi):	EI 120						Klass (EN 13501-2)
Välituletundlikkus:	Ei ole kohaldatud						
Veeläbilaskvus:	A						Klass (EN 12865)
Õhuläbilaskvus, surve (/ 1 m ²), tihendiga paneelid:	NPD		n = 0.675, C = 0.001				(EN 12114)
Õhuläbilaskvus, imemine (/ 1 m ²), tihendiga paneelid:	NPD		n = 0.273, C = 0.003				(EN 12114)
Õhuläbilaskvus, paneelid ilma tihendita:	NPD						
Veeaurübilaskvus:	Läbilaskmatu						
Õhuheliisolatsioon, R _w (C; C _p):	32 (-2; -4)						dB (EN ISO 717-1)
Helineelduvus, α _w :	0.1						(EN ISO 11654)
Kestvus:	Läbitud - kõik värvid						

Toote/materjali detailne spetsifikatsioon on toodud tellimuse kinnitusel või tärndokumentides.

Lisa 13 Toimivusdeklaratsioonile 64

Paneeli tüüp:	nSPC W				
Viide harmoneeritud standardile:	EN 14509:2013				
Kavandatud kasutus:	Katusepaneel				
Paneeli nimi:	nSPC 140/100 W	nSPC 160/120 W	nSPC 190/150 W	Viide	
CE märgise omistamise aasta:	23				
Väliskülje kattepleki paksus:	0,6 - 0,7			mm	(EN 10143)
Väliskülje kattepleki terasemark:	S280GD+Z275, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+ZA255 S250GD+Z275, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+ZA255				(EN 10346)
Väliskülje kattepleki pinnakate:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic või muupinnakate PCS ≤ 4,0 MJ/m ²				(EN 10169)
Väliskülje kattepelki profileering:	T				
Sisekülje kattepelki paksus:	0,5 - 0,7			mm	(EN 10143)
Sisekülje kattepleki terase mark:	S280GD+Z275, S280GD+ZA255, S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, S280GD+Z100, S280GD+ZM100, S280GD+ZA095 S250GD+Z275, S250GD+ZA255, S250GD+ZM140, S250GD+ZM120, S250GD+Z100, S250GD+ZM100, S250GD+ZA095				(EN 10346)
Sisekülje kattepleki pinnakate:	Polyester, GreenCoat Hiarc max, GreenCoat Pural BT Satin, GreenCoat Pural BT Metallic või muupinnakate PCS ≤ 4,0 MJ/m ²				(EN 10169)
Sisekülje kattepleki profileering:	L25°, L				
Südamiku materjal:	MW				
Südamikmaterjali tihedus:	115			kg/m ³	
Paneeli nimipaksus:	100	120	152	mm	
Mass:	21.9	24.2	27.7	kg/m ²	
Mehaanilised omadused					
Tõmbetugevus:	0.08	0.08	0.08	MPa	
Nihketugevus:	0.042	0.042	0.042	MPa	
Redutseeritud pikaajaline nihketugevus:	0.0168	0.0168	0.0168	MPa	
Nihkemoodul (südamik):	1.9	1.9	2.6	MPa	
Survetugevus (südamik):	0.09	0.09	0.085	MPa	
Roometegur t=2000h:	0.26	0.26	0.26		
Roometegur t=10000h:	0.30	0.30	0.30		
Kortsumistugevus (väliskatteplekk):					
- silidel:	170	170	170	MPa	
- silidel, kõrgendatud temperatuur:	170	170	170	MPa	
- vahetol:	170	170	170	MPa	
- vahetol, kõrgendatud temperatuur:	170	170	170	MPa	
Kortsumistugevus (sisekatteplekk):					
- silidel:	110	110	100	MPa	
- vahetol:	104	100	100	MPa	
Vastupidavus korduvale juurdepääsukoormusele:	Ei sobi aeg-ajalt jalgsi liikumiseks juurdepääsuks ega hoolduseks				
Muud omadused:					
Soojuspidavus, U _{d,s} :	0.40	0.35	0.27	W/m ² K	
Südamiku soojusjuhtivus, λ ^{Deklareeritud} :	0.043			W/mK	
Tuletundlikkus:	A2-s1, d0			Klass	(EN 13501-1)
Tulepüsimus:	REI 90 / RE 240			Klass	(EN 13501-2)
Välituletundlikkus:	B _{ROOF} (t1, t2, t3)			Klass	(CWFT)
Veeläbilaskvus:	A			Klass	(EN 12865)
Õhuläbilaskvus:	NPD				
Veeauruläbilaskvus:	Läbilaskmatu				
Õhuheliisolatsioon, R _w (C; C ₂):	34 (-1; -4)			dB	(EN ISO 717-1)
Helineelduvus, α _w :	0.10				(EN ISO 11654)
Kestvus:	Läbitud - kõik värvid				

* Profileering L25 ei ole saadaval 0,7 mm kattepleki

Toote/materjali detailne spetsifikatsioon on toodud tellimuse kinnitusele või tarnedokumentides.