

Ruukki kokybės klasės

RUUKKI
Building your tomorrow.

●●●●● puiki
●●●●○ labai gera
●●●○○ gera
●●○○○ patenkinama



Kokybės klasė	Ruukki® 50 Plus	Ruukki 40	Ruukki 40	Ruukki 30
Techninis polimero pavadinimas	GreenCoat Pural BT Matt	GreenCoat Crown BT	Rough Matt Polyester	Polyester
Polimerinės dangos paviršius	Struktūriškas	Smulkios struktūros	Struktūriškas	Lygus
Išvaizda	Matinė	Pusiau matinė	Matinė	Blizgi
Nominalus polimerinės dangos storis (µm)	50	26	30	25
Atsparumas UV spinduliutei	●●●●● Ruv5	●●●○○ Ruv3	●●●○○ Ruv3	●●●○○ Ruv2-3
Atsparumas korozijai	●●●●● RC5+	●●●●○ RC5	●●●○○ RC4	●●○○○ RC3
Atsparumas įbrėžimams	●●●●● ≥ 4000 g	●●●●○ ≥ 2500 g	●●●●○ ≥ 2500 g	●●●○○ ≥ 2000 g
Minimalus leistinas lenkimas	●●●●● 1T	●●●●● 1T	●●●○○ 2T	●●○○○ 3T
Techninė garantija	50 metų	40 metų	40 metų	30 metų
Estetinė garantija (metai)	25 metai	15 metų	15 metų	10 metų

RC5+ ir **Ruv5** yra standartuose EN 10169:2022 aprašytos, aukščiausios galimos atsparumo korozijai ir UV spinduliutei kategorijos. RC5+ ir Ruv5 kategorijas atitinkantys gaminiai turi būti išsamiai ištestuoti **natūraliomis C5 poveikio aplinkos sąlygomis (ne laboratorijoje) ne trumpesnę nei ketverių metų laikotarpį**, bei išlikti atsparūs pūslių susidarymui, polimerinės dangos paviršiaus pažeidimams, briaunų lupimuisi daugiau nei 2 mm, maksimaliai ilgai išlaikyti spalvą ir blizgesį.