

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 52/2025

- Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Stalowa blacha płaska lub w małych rolkach, powlekana powłoką organiczną
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Blacha płaska powlekana w arkuszach lub małych rolkach
- Zamierzone zastosowanie:
Elementy wykończenia dachów lub ścian
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Ruukki Polska Sp. z o.o., ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:
Nie dotyczy
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
- Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma PN-EN 10169: 2022
„Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły.
Warunki techniczne dostawy”
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe wg rodzaju materiału			
	Poliester	Poliester Rough mat	GreenCoat Crown BT	GreenCoat Pural BT mat
Grubość blachy	0,5 – 0,9 mm			
Gatunek stali i rodzaj powłoki metalicznej	S280GD+Z275, S320GD+Z275, DX51D+Z275 (dobór wg uzgodnień z zamawiającym)			
Grubość powłoki wierzchniej	25 µm	30 µm	26 µm	50 µm
Połysk	35	4	10	< 5
Minimalny promień gięcia	3T	2T	1T	1T
Odporność na promieniowanie UV	R _{uv} 2 – R _{uv} 3	R _{uv} 3	R _{uv} 3	R _{uv} 5
Odporność korozyjna	RC3	RC4	RC5	RC5+
Odporność na zarysowania	20N	25N	25N	40N
Najwyższa temp. pracy	90 °C	90 °C	100 °C	100 °C
Najniższa temp. pracy	0 °C	0 °C	0 °C	-15 °C

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe wg rodzaju materiału	
	Poliester	Poliester mat
Grubość blachy	0,5 mm	
Gatunek stali i rodzaj powłoki metalicznej	S280GD+ZM140, S280GD+ZM120, DX51D+ZM140, DX51D+ZM120 (dobór wg uzgodnień z zamawiającym)	
Grubość powłoki wierzchniej	25 µm	29 µm
Połysk	30 - 50	< 10
Minimalny promień gięcia	3T	3T
Odporność na promieniowanie UV	R _{uv} 2 – R _{uv} 3	R _{uv} 2 – R _{uv} 3
Odporność korozyjna	RC3	RC3
Najwyższa temp. pracy	90 °C	90 °C
Najniższa temp. pracy	0 °C	0 °C

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Niniejsza deklaracja jest dostępna na stronie internetowej:

<https://www.ruukki.com/pol/dachy/wsparcie/dokumenty-do-pobrania/certyfikaty-i-deklaracje>

<https://www.plannia.pl/wsparcie/dokumenty-do-pobrania/certyfikaty-i-atesty>

W imieniu producenta podpisał:



Adam Korol
Vice President
Ruukki Construction

Helsinki, 25.04.2025